



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

02.06.2023

Hersteller

Bosshard-Farben AG

Handelsname

Alligator Aussenvorlack 7500

Beschreibung

Vorlack

Verwendungszweck

Vorlack für Aussenanstriche auf Holzwerkstoffen

Dichte (g/ml)

1.5

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Alkydharz	21.0-24.0	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	18.0-21.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	24.0-26.0		
		Additive	Gew. %
		Hautverhinderungsmittel	0.5
		Tenside	1.7
		Verdicker	0.2
		Sikkativ	2.0
Füllstoffe	Gew. %		
Siliciumdioxid	0.3-0.5		
Calciumcarbonate	17.0-19.0		
Kaolin	10.0-12.0		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.