



**VSLF**  
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN  
LACK- UND FARBENINDUSTRIE  
**USVP**  
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE  
DES VERNIS ET PEINTURES

# VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch))  
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)).  
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

**Datum**

02.06.2023

**Hersteller**

Bosshard-Farben AG

**Handelsname**

PigaSil Filler

**Beschreibung**

Füller

**Verwendungszweck**

Thixotroper Vorlack für Innen- und Aussenanstriche auf Holzwerkstoffen

**Dichte (g/ml)**

1.5

<b>Bindemittel</b>	<b>Gew. %</b>	<b>Lösemittel</b>	<b>Gew. %</b>
Alkydharz	21.0-23.0	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	20.0-23.0
<b>Pigmente</b>	<b>Gew. %</b>		
Titandioxid	24.0-26.0		
		<b>Additive</b>	<b>Gew. %</b>
		Hautverhinderungsmittel	0.5
		Tenside	1.7
		Verdicker	0.2
		Sikkativ	2.0
<b>Füllstoffe</b>	<b>Gew. %</b>		
Siliciumdioxid	0.3-0.5		
Calciumcarbonate	17.0-18.0		
Kaolin	9.0-11.0		
		<b>Biozide</b>	<b>Gew. %</b>

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.