



VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
22.09.2023

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
ArboGrey Mica

Beschreibung
Verwitterungslasur

Verwendungszweck
Effektlasur für Aussen

Dichte (g/ml)
1.1-1.2

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Spez. Acrylcopolymere	30.0-35.0	Glykole	2.5
		Wasser	52.0-56.0
Pigmente	Gew. %		
Perlmuttglimmer	6.0-8.0		
		Additive	Gew. %
		Entschäumer	0.4
		Tenside	0.2
		Verdicker	0.1
Füllstoffe	Gew. %		
Siliciumdioxid	0.5-0.7		
		Biozide	Gew. %
		CIT/MIT 3:1	14.9 ppm
		BnP	100 ppm
		OIT	14.9 ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.