



VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

20.12.2023

Hersteller

Bosshard-Farben AG

Handelsname

ArboShield UV

Beschreibung

Klarlack

Verwendungszweck

Wasserverdünnbarer 1K-Holzlack für Holzbauteile im Innenbereich.

Dichte (g/ml)

1.05

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylat	27.0-31.0	Wasser	36.0-41.0
		Glykol	0.4
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Tenside	1.2
		Entschäumer	0.5
		Verdicker	1.3
		Lichtschutzmittel	4.5-5.5
Füllstoffe	Gew. %	Wachs	1.7
Siliciumdioxid	2.5-3.0		
		Biozide	Gew. %
		CIT/MIT (3:1)	14.9 ppm
		BIT	100 ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.