

# Technisches Merkblatt

## Alligator 2K-Elastospachtel 6250 2K-Füllmasse zum elastischen Spachteln

<b>Anwendung</b>	<b>Alligator 2K-Elastospachtel 6250</b> ist eine Zweikomponenten-Füllmasse zum Spachteln von Holz und Holzwerkstoffen (Jalousieläden, Fenster, Türen usw.) sowie für Metalle und Mauerwerk.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ausgezeichnete Eignung zum Ausfüllen und Ausfüllen von Rissen und Löchern sowie zum Flickern und Formen von Schadstellen</li><li>- problemlose Verarbeitungseigenschaften</li><li>- geringe Schwundneigung</li><li>- ausgezeichnete Dauerelastizität</li><li>- schleifbar</li><li>- <b>entspricht MINERGIE-ECO</b></li><li>- <b>Schweizer Umweltetikette Klasse C</b></li></ul>
<b>Technische Daten</b>	<p><b>Lieferform</b> Alligator 2K-Elastospachtel 6250 pastös Alligator Elastospachtel-Härter 6251 flüssig</p> <p><b>Lagerbeständigkeit</b> Beide Komponenten sind bei kühler, trockener Lagerung mindestens 12 Monate haltbar.</p> <p><b>Gebinde</b> Siehe Preisliste</p> <p><b>Mischungsverhältnis (Gewichtsteile)</b> 2,5 : 1    250 g Alligator 2K-Elastospachtel 6250                   100 g Alligator Elastospachtel-Härter 6251</p> <p><b>Wichtig</b> Mischverhältnis exakt einhalten. Gründlich zu einer homogenen Mischung mischen. Die Mischung ist sofort gebrauchsfertig.</p> <p><b>Topfzeit</b> 30-60 min je nach Temperatur (Ende der Topfzeit nicht erkennbar)</p>
<b>Untergrund</b>	Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Alte Anstriche anlaugen, ablaugen oder aufrauen. Rohes Holz mit Arbotrol Tauchgrund vorbehandeln.
<b>Verarbeitung</b>	<p><b>Überstreichbarkeit</b> Alligator 2K-Elastospachtel 6250 ist nach der Durchtrocknung mit den meisten gebräuchlichen Anstrichstoffen überstreichbar. Spachtelstellen, die älter als 2-3 Tage sind, leicht anschleifen.</p> <p><b>Minimale Verarbeitungstemperatur</b> nicht unter + 10 °C verarbeiten.</p> <p><b>Reinigung der Geräte</b> sofort nach Gebrauch mit Cyclon Universalverdünner 7.</p>
<b>Trocknung DIN EN 53150</b>	Ausgehärtet nach 24-48 h (je nach Temperatur und Schichtdicke) Schleifbar nach 48 h
<b>Sicherheitsdaten</b>	<p><b>Kennzeichnung / Transportvorschriften</b> Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.</p> <p><b>Abfallcode</b> 08 01 11 S</p>

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | [www.bosshard-farben.ch](http://www.bosshard-farben.ch) | [bosshard@bosshard-farben.ch](mailto:bosshard@bosshard-farben.ch)