

# Technisches Merkblatt

## Expoflex Haft-/Tiefgrund 6760

Farblose, lösemittelhaltige Grundierung für mineralische Untergründe

<b>Anwendung</b>	<b>Expoflex Haft-/Tiefgrund 6760</b> ist eine farblose, lösemittelhaltige Grundierung für Innen- und Aussenanstriche. Kann praktisch auf allen Untergründen verwendet werden, wie Neuputz, Sichtbeton, sowie auf bestehende Anstriche wie Dispersions-, Kalk-, Mineral-, Emulsions-, Öl- und Kunstharzfarben.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ausgezeichnete Tiefenwirkung</li><li>- reduziert eine zu starke Saugkraft des Untergrundes</li><li>- verfestigt lockere Stellen der Untergrundoberfläche</li><li>- ist eine gute Haftbasis für nachfolgende Anstriche</li><li>- <b>Schweizer Umweltetikette Klasse G</b></li></ul>
<b>Technische Daten</b>	<b>Bindemittel</b> Polymerisatharz <b>Lagerbeständigkeit</b> 24 Monate bei 20 °C (unangebrochene Gebinde) <b>Lieferform</b> Gebrauchsfertige, leicht trübe Flüssigkeit <b>Gebinde</b> Siehe Preisliste <b>Festkörpergehalt DIN EN 53216</b> 9.5 % <b>Dichte DIN EN 53217</b> 0.84 kg/l <b>Viskosität DIN/ISO 2431</b> 13 s DIN 4 mm <b>Flammpunkt DIN EN 53213</b> 45 °C
<b>Untergrund</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken und abgebunden sein. Neuer Beton muss älter als 6 Monate, Abrieb älter als 4 Wochen sein.
<b>Aufbau</b>	<b>Mürber Untergrund, Gips</b> 1x Expoflex Haft-Tiefgrund 6760 1x Expoflex Fassadenmattfarbe (verdünnen mit 10-20 % Kunstharzverdünner 422) 1x Expoflex Fassadenmattfarbe (verdünnen mit 10 % Kunstharzverdünner 422) <b>Gesunder Untergrund</b> 1x Mischung von Expoflex Fassadenmattfarbe und Expoflex Haft-/Tiefgrund 6760 bis 50 % (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes) 1x Expoflex Fassadenmattfarbe oder 1x Exponit *** (speziell bei brillanten Tönen)
<b>Verarbeitung</b>	Streichen (mit Bürste einlassen), spritzen oder rollen <b>Verdünnung</b> Mit Kunstharzverdünner 422. <b>Verbrauch</b> Ca. 100-250 g/m <sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Glanzstellen vermeiden. <b>Minimale Verarbeitungstemperatur</b> Nicht unter + 5 °C (Temperatur des Untergrundes). <b>Reinigung der Geräte</b> Mit Kunstharzverdünner 422.
<b>Trocknung DIN EN 53150</b>	Klebfrei nach ca. 1 h Überstreichbar nach ca. 24 h
<b>Besonderer Hinweis</b>	Die jeweiligen auf das zu behandelnde Bauteil anwendbaren SMGV/BFS und SIA Normen und Richtlinien sind zu beachten.

## Sicherheitsdaten

### **Kennzeichnung / Transportvorschriften**

Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.

**Abfallcode** 08 01 11 S

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | [www.bosshard-farben.ch](http://www.bosshard-farben.ch) | [bosshard@bosshard-farben.ch](mailto:bosshard@bosshard-farben.ch)

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | [www.bosshard-farben.ch](http://www.bosshard-farben.ch) | [bosshard@bosshard-farben.ch](mailto:bosshard@bosshard-farben.ch)