

Information technique

ISO-9001/14001-zertifiziert

Traitement et entretien du bois autoclave en extérieur

Le bois autoclave se distingue par sa grande durabilité. Cependant, le bois autoclave perd aussi sa couleur d'origine avec les conditions météorologiques.

Le traitement avec Arbezol Aqualin permet d'améliorer et de prolonger considérablement la stabilité des couleurs.

Le bois doit sécher pendant 2 à 3 mois après l'imprégnation en autoclave pour qu'il atteigne l'équilibre hygroscopique. Le bois à revêtir doit non seulement être propre et exempt de graisse, mais aussi présenter un taux d'humidité d'au moins 18 %.

Intervalles de contrôle / entretien

Nous recommandons d'effectuer un contrôle des bâtiments au bout de 3 ans, voire 4 ans. Ce contrôle doit faire l'objet d'un procès-verbal écrit. La nécessité d'un entretien est évaluée en fonction des résultats du contrôle. L'entretien nécessaire résultant du contrôle peut concerner différents éléments de construction, des parties de la façade ou des côtés de façade complets. Les dommages de revêtement doivent immédiatement être réparés avec Arbezol Aqualin.

Entretien

Lors de l'entretien périodique, il convient de brosser le support et d'éliminer les éventuels dépôts de mousses etc. L'application d'une à deux couches d'Arbezol Aqualin permet de raviver optiquement et de protéger la surface de bois. L'utilisation d'Aqualin de teinte moyenne assure une durabilité particulièrement longue. Pour conserver la teinte d'origine, il est conseillé d'utiliser Arbezol Aqualin UV Natur ou Kiefer. Il est recommandé de procéder à des essais préalables.

L'obligation de contrôle et d'entretien relève de la responsabilité du maître d'ouvrage.



Bardage en bois autoclave, une fois traité avec d'Arbezol Aqualin teinté à l'usine