

Technische Kunden-Information

ISO-9001/14001-zertifiziert

Spachtel für wasserverdünnbare Produkte (PigaPur, ArboPur usw.)

Folgende Spachtel sind im System mit **PigaPur Primer, ArboPur Spritz-Finish DS, PigaPur Interior 20** und **PigaPur Emaille 40 seidenmatt / seidenglanz** geprüft worden

2K-Spachtel	1K-Spachtel
2K-Holzfeinspachtel weiss, Styrolfrei	Jansen Ahrweissal
2K-Feinspachtel, Styrolhaltig	Expofill Schnellspachtel
Alligator 2K-Elastospachtel	Toupret REDLIGHT

Achtung

Bei der Verwendung von 2K-Holzfeinspachtel weiss, Styrolfrei und 2K-Feinspachtel, Styrolhaltig sind die Angaben des Herstellers zu beachten.

Auszug aus dem technischen Merkblatt:

Mit wasserhaltigen Lackierungen und neuen, nicht konventionellen Produkten empfehlen sich ausreichende Eigenversuche. Weisse, wasserhaltige Holzanstriche für den Innenbereich erfordern lösemittelhaltige weisse Zwischenprimer. Ausreichende Eigenversuche sind auch für diese Zwischenprimer nötig.

2K-Holzfeinspachtel weiss, Styrolfrei und 2K-Feinspachtel, Styrolhaltig können zu Verfärbungen (gelbbraune Flecken) und Glanzunterschiede des Decklacks führen, wenn die Spachtelstellen nicht entsprechend grundiert werden.

Grundsätzlich sollten immer die Verarbeitungshinweise, Mischanweisungen und Trocknungs- bzw. Härtezeiten des Spachtels des jeweiligen Herstellers eingehalten werden. Es empfiehlt sich alle Spachtelungen vor dem Grundieren zu überschleifen.

Für die Grundierung der Spachtelstellen empfehlen wir Tosanol Haftvorlack Rapid, Boscalit Isoliergrund 3531 / Spraydose oder Belton Isoliergrund / Spraydose.