

# Information technique

Certifié ISO-9001/14001

## Mastics pour produits diluables à l'eau (PigaPur, ArboPur, etc.)

Les mastics suivants ont été testés en système avec PigaPur Primer, ArboPur Spritz-Finish DS, PigaPur Interior 20 und PigaPur Emaille 40 satiné / brillant satiné

Mastics bicomposants	Mastics monocomposants
2K-Holzfeinspachtel blanc, sans styrol	Jansen Ahrweissal
2K-Feinspachtel, à base de styrol	Expofill Schnellspachtel
Alligator 2K-Elastospachtel	Toupret REDLIGHT

### Attention

Les indications du fabricant doivent être respectées lors de l'utilisation des mastics 2K-Holzfeinspachtel blanc, sans styrol, et 2K-Feinspachtel, à base de styrol.

### Extrait de la fiche technique :

« Il est recommandé d'effectuer des essais préalables en quantité suffisante avec les peintures à base d'eau et les nouveaux produits non conventionnels. Les peintures aqueuses blanches pour le bois pour une utilisation à l'intérieur exigent des primaires intermédiaires blancs à base de solvants. Des essais préalables adéquats sont également nécessaires pour ces primaires intermédiaires. »

L'utilisation de 2K-Holzfeinspachtel blanc, sans styrol et de 2K-Feinspachtel, à base de styrol, peut entraîner des décolorations (taches jaune-brun) et des différences de brillance de la couche de finition si les zones mastiquées ne sont pas recouvertes d'une couche de fond correspondante.

Par principe, il convient de respecter systématiquement les consignes de mise en œuvre, les instructions de mélange et les temps de séchage ou de durcissement du mastic, fournis par le fabricant respectif. Il est recommandé de poncer tous les mastics avant d'appliquer la couche de fond.

Pour la couche de fond des zones mastiquées, nous conseillons d'utiliser Tosanol Haftvorlack Rapid, Boscalit Isoliergrund 3531 / bombe aérosol ou Belton Isoliergrund / bombe aérosol.