

Technische Kunden-Information

ISO-9001/14001-zertifiziert

ECO-konformer Langzeit Vergilbungsschutz für Holzbauteile im Innenbereich

Arbosan UV-Stop farblos (wässrig imprägnierend) ist ein wässriger praktisch unsichtbarer Langzeit-UV-Schutz, der das Nachdunkeln bzw. Vergilben unter UV-Einfluss über viele Jahre zuverlässig verhindert. Schonende Reinigung mit feuchtem Lappen möglich. Arbosan UV-Stop behandelte Flächen dürfen nicht geschliffen werden. Kann als UV-Schutz unter anderen vergilbungsfreien farblosen 1K- und 2K-Lackierungen eingesetzt werden. (z.B. Möbel, oder Küchenfronten)

Arbosol UV-Täferlack farblos oder weiss lasierend (wässriger 1K-Lack stumpfmatt), enthält die gleichen UV-Blocker wie Arbosan UV-Stop. Durch die Einbindung des Vergilbungsschutzes im Lackbindemittel ist ein besserer Fleckschutz und Beständigkeit bei Feuchtreinigung gegeben. (nicht Scheuerbeständig z.B. Küchenfronten) Die Behandlung ist besser sichtbar als Arbosan UV-Stop (stumpfmatt Lacke) Der gleichmässige Auftrag ist anspruchsvoller als mit Arbosan UV-Stop.

Produkt	Anzahl Schichten	Wirkung / Beständigkeit (UV- Schutzwirkung bei allen Varianten)	Anwendungsort (Empfehlungen)
Arbosan UV-Stop	1	Farblos, ganz wenig aufhellend, kein Fleckschutz, feucht reinigen bedingt möglich, besser trocken abstauben, darf nicht geschliffen werden	Decken, Dach, Hallenkonstruktionen etc. (mechanisch nicht belastete Bauteile ab einer Raumhöhe die nicht berührt werden können)
		Oder als Langzeit-Lichtschutz. Vorbehandlung unter anderen vergilbungsfreien 1K- oder 2K-Lackierungen wässrig oder lösemittelhaltig, Arbosan UV-Stop darf nicht geschliffen werden, (Musterflächen zwingend!)	Möbel, Küchenfronten, Türen, Bodenbelägen, etc. (nur mit entsprechender geeigneter farblosen Decklackierung gem. Beanspruchung)
Arbosol UV-Täferlack, farblos	1	Farblos, stumpfmatt, feucht reinigen bedingt möglich, raue Oberfläche, eingeschränkter Fleckschutz	Decken, Dach, Wände, (mechanisch gering belastete Bauteile / Oberflächen mit vermindertem Anspruch an den Oberflächenfinish)
Arbosol UV-Täferlack, farblos (Mit Zwischenschliff K 220)	2	Farblose, edle stumpfmatt glatte Oberfläche, gute Beständigkeit für Feuchtreinigung, (nicht scheuern! Die stumpfmatt Oberfläche wird sonst "aufpoliert") guter Fleckschutz	Decken, Dach, Wände, (mechanisch mässig belastete Bauteile / Oberflächen mit hohem Anspruch an den Oberflächenfinish)
Arbosol UV-Täferlack, weiss lasierend	1	Weiss lasierend, stumpfmatt, feucht reinigen bedingt möglich, raue Oberfläche, eingeschränkter Fleckschutz	Decken, Dach, Wände, (mechanisch gering belastete Bauteile / Oberflächen mit vermindertem Anspruch an den Oberflächenfinish)
Arbosol UV-Täferlack, weiss lasierend (Mit Zwischenschliff K 220)	2	Weiss lasierende, edle stumpfmatt glatte Oberfläche, gute Beständigkeit für Feuchtreinigung, (nicht scheuern! Die stumpfmatt Oberfläche wird sonst "aufpoliert") guter Fleckschutz	Decken, Dach, Wände, (mechanisch mässig belastete Bauteile / Oberflächen mit hohem Anspruch an den Oberflächenfinish)