

Information technique

Certifié ISO-9001/14001

Protection anti-jaunissement longue durée conforme à la norme ECO pour les éléments de construction en bois à usage intérieur

Arbosan UV-Stop incolore (imprégnation aqueuse) est une protection UV longue durée en phase aqueuse, pratiquement invisible, qui empêche efficacement pendant de nombreuses années l'assombrissement ou le jaunissement sous l'influence des UV. Le nettoyage en douceur est possible avec un chiffon humide. Il ne faut pas poncer les surfaces traitées avec Arbosan UV-Stop. Peut être utilisé comme protection UV sous d'autres vernis incolores mono et bicomposants ne jaunissant pas (p. ex. meubles ou façades de cuisine).

Arbosol UV-Täferlack incolore ou blanc lasuré (vernis aqueux monocomposant mat), contient les mêmes bloqueurs d'UV qu'Arbosan UV-Stop. L'intégration de la protection anti-jaunissement dans le liant du vernis permet une meilleure protection contre les taches et une meilleure résistance au nettoyage humide (ne résiste pas au frottement, par ex. façades de cuisine). Le traitement est plus visible qu'Arbosan UV-Stop (couche de vernis mate). L'application régulière est plus exigeante qu'avec Arbosan UV-Stop.

Produit	#couches	Effet / résistance (Protection anti-UV pour toutes les variantes)	Champ d'application (recommandations)
Arbosan UV-Stop	1	Incolore, éclaircit très peu, ne protège pas des taches, nettoyage humide possible sous certaines conditions, mieux vaut dépoussiérer à sec, ne doit pas être poncé.	Plafonds, toitures, structures couvertes, etc. (éléments de construction non sollicités mécaniquement à partir d'une hauteur de pièce hors de portée).
		Ou comme protection longue durée contre la lumière. Préparation préalable sous d'autres vernis mono- ou bicomposants non jaunissants en phase aqueuse ou solvantée, Arbosan UV-Stop ne doit pas être poncé (il est impératif de faire des essais avant l'application!).	Meubles, façades de cuisine, portes, lames de parquet, etc. (uniquement avec un vernis de finition incolore adapté aux sollicitations).
Arbosol UV-Täferlack, incolore	1	Incolore, mat, nettoyage humide possible sous certaines conditions, surface rugueuse, protection limitée contre les taches.	Plafonds, toitures, murs (éléments de construction soumis à une faible sollicitation mécanique / surfaces présentant des exigences moindres quant à la finition de surface).
Arbosol UV-Täferlack, incolore (avec ponçage intermédiaire K 220)	2	Surface lisse incolore, noble et mate, bonne résistance au nettoyage humide (ne pas frotter, sinon la surface mate sera «polie»), bonne protection contre les taches.	Plafonds, toitures, murs (éléments de construction soumis à une sollicitation mécanique moyenne / surfaces présentant des exigences élevées quant à la finition de surface).
Arbosol UV-Täferlack, blanc lasuré	1	Blanc lasuré, mate, nettoyage humide possible sous certaines conditions, surface rugueuse, protection limitée contre les taches.	Plafonds, toitures, murs (éléments de construction soumis à une faible sollicitation mécanique / surfaces présentant des exigences moindres quant à la finition de surface).
Arbosol UV-Täferlack, blanc lasuré (avec ponçage intermédiaire K 220)	2	Surface lisse, noble, mate, lasurée blanche, bonne résistance au nettoyage humide (ne pas frotter, sinon la surface mate sera «polie»), bonne protection contre les taches.	Plafonds, toitures, murs (éléments de construction soumis à une sollicitation mécanique moyenne / surfaces présentant des exigences élevées quant à la finition de surface).