

Technische Kunden-Information

ISO-9001/14001-zertifiziert

Bosshard Beschichtungssysteme für die Korrosivitätskategorie C2

Korrosivitätskategorie C2 für niedrig legierten Stahl, Oberflächenvorbereitung:
Stählen S 2.5, Rostgrad A, B oder C (siehe ISO 8501-1)

Grundbeschichtung			Deckbeschichtung			Gesamtbeschichtung		Erwartete Schutzdauer		
Produkt	Anzahl Schichten	µm	Produkt	Anzahl Schichten	µm	Anzahl Schichten	µm	N	M	H
Cyclac 4032 Rostschutzgrund	1	40	Ferrubron Rapid/ Tosanol Seidenglanzlack	1	40	2	80	x		
Cyclac 4032 Rostschutzgrund	1-2	80	Ferrubron Rapid/ Tosanol Seidenglanzlack	1	40	2-3	120	x	x	
Cyclac 4032 Rostschutzgrund	1-2	80	Ferrubron Rapid/ Tosanol Seidenglanzlack	1-2	80	2-3	160	x	x	x
Boscapox 2K-Primer 4500	1-2	80	Tosadur 2K-Ferrubron	1	40	2-3	120	x	x	
Boscapox 2K-Primer 4500	1-2	80	Tosadur 2K-Ferrubron	1-2	80	2-4	160	x	x	x

N = Niedrig / M = Mittel / H = Hoch
µm = Trockenschichtstärke