

Informations techniques

Certifié ISO-9001/14001

Systèmes de revêtement Bosshard pour la catégorie de corrosivité C2

Catégorie de corrosivité C2 pour l'acier faiblement allié, préparation de surface :
 Acier S 2.5, degré de rouille A, B ou C (voir ISO 8501-1)

Revêtement de base			Couche de finition			Revêtement total		Durée de protection attendue		
Produit	Nombre de couches	µm	Produit	Nombre de couches	µm	Nombre de couches	µm	F	M	E
Cyclac 4032 Rostschutzgrund	1	40	Ferrubron Rapid/ Tosanol Seidenglanzlack	1	40	2	80	x		
Cyclac 4032 Rostschutzgrund	1-2	80	Ferrubron Rapid/ Tosanol Seidenglanzlack	1	40	2-3	120	x	x	
Cyclac 4032 Rostschutzgrund	1-2	80	Ferrubron Rapid/ Tosanol Seidenglanzlack	1-2	80	2-3	160	x	x	x
Boscapox 2K-Primer 4500	1-2	80	Tosadur 2K-Ferrubron	1	40	2-3	120	x	x	
Boscapox 2K-Primer 4500	1-2	80	Tosadur 2K-Ferrubron	1-2	80	2-4	160	x	x	x

F = Faible / M = Moyen / E = Élevé
 µm = épaisseur de feuil sec