BOSShard
annonce la couleur

Informations techniques

Certifiée ISO-9001/14001

Entretien des peintures avec des peintures à l'huile classiques et des peintures à l'eau NawaRol Innenlack

Pour des raisons d'hygiène de l'habitat, de plus en plus d'objets sont peints et rénovés avec des peintures optimisées sur le plan écologique. Outre les peintures à l'huile classiques comme le Saxotol ou les peintures Kasein Tempera, de plus en plus de peintures à base de matières premières renouvelables (NawaRo) sont disponibles sur le marché. Ces peintures se distinguent par le fait qu'elles ne contiennent pratiquement pas de substances nocives et qu'elles sont exclusivement préparées à partir de matières premières dont les ressources sont inépuisables ou renouvelables. En Suisse, ces produits portent l'étiquette environnementale A.

Les nettoyages de surfaces peintes doivent en principe être effectués avec beaucoup de précaution. Il convient également de noter que plus une peinture est ancienne, plus le film de peinture est résistant aux agressions de la surface. Plus une peinture est récente, plus elle doit être nettoyée avec précaution. En règle générale, il convient d'éviter les substances abrasives et les produits chimiques pour le nettoyage. Les chiffons colorés ou qui déteignent ne sont pas non plus adaptés. En raison de la diversité des peintures, des produits de nettoyage et des chiffons, nous recommandons de réaliser un échantillon.

Nettoyage de Nawarol Innenlack, mais aussi des peintures à l'huile classiques :

Avant de pouvoir nettoyer la surface peinte, il faut qu'elle ait au moins 3–4 semaines. Un léger nettoyage humide, sans pression ni produit nettoyant, avec un chiffon doux et humide est toutefois possible après quelques jours déjà.

Nettoyage dans le cadre de l'entretien normal : pour les traces d'utilisation, par exemple les empreintes digitales, les dépôts de poussière ou la crasse de mouche, nous recommandons pour le nettoyage une solution douce de savon mou dilué à 2–3% maximum dans de l'eau chaude ou, à titre d'alternative, l'ajout de produit vaisselle à 1–2%. Tous les produits de nettoyage doivent en tout cas toujours être faiblement dosés. Les nettoyants contenant de l'alcool (alcool à brûler, alcool isopropylique) ou de l'ammoniaque (alcalin) ne sont pas adaptés. Les éponges abrasives ne doivent pas être utilisées.

Si les exigences en matière de nettoyabilité et de résistance aux désinfectants sont plus élevées, par exemple pour les armoires de cuisine, les mains courantes ou les cabinets médicaux, nous recommandons d'appliquer Tosaqua 2K-PUR-Emaille. Tosaqua 2K-PUR-Emaille est un Vernis de finition PUR bi-composant brillant/soyeux/mat à base de polyuréthane pour des finitions intérieures et extérieures résistantes aux produits chimiques et mécaniques, avec une excellente résistance à la lumière et aux intempéries.

Procédure de nettoyage

- Nettoyer les surfaces avec de l'eau savonneuse douce/une solution mouillante à l'aide d'une éponge, d'un chiffon en microfibres ou d'une brosse douce (qui ne raye pas) en nylon/soie naturelle.
- Laver/rincer soigneusement à l'eau claire du robinet, éventuellement sécher avec un chiffon en microfibres/du cuir de cerf.

Attention

- Ne jamais utiliser de détergents alcalins puissants comme l'eau ammoniacale.
- Les lessives, l'ammoniaque et les nettoyants alcalins saponifient les peintures à l'huile (la peinture à l'huile devient soluble dans l'eau) et attaquent les couches de vernis encore intactes.
- Bien laisser sécher les composants !
- L'eau qui a pénétré dans le bois par de fines fissures doit être entièrement séchée. Ainsi, même les fissures les plus fines du bois s'ouvrent et ne peuvent être correctement entretenues/saturées que de cette manière (protection contre l'humidité).
- Réparer d'abord les défauts/dommages sur l'élément de construction (bois brut visible), de manière analogue à la présente structure de peinture.

Rafraîchir/huilage des peintures à l'huile classiques et des glacis à l'huile

Appliquer 1–2x Saxotol Auffrischöl incolore au pinceau et faire pénétrer en frottant/massant avec un chiffon en coton (protection contre l'humidité dans la zone des fissures). Ne "huiler" que la quantité nécessaire pour obtenir un brillant et une teinte uniformes sur l'ensemble de l'élément de construction. Il vaut mieux appliquer/frotter 2 fois une fine couche avec un séchage intermédiaire qu'une seule fois une couche épaisse. Les couches épaisses d'huile de rafraîchissement nécessitent un long temps de séchage et les éventuelles arêtes grasses ont tendance à se rider et à se colorer en jaune-brun.

Remarque importante : Saxotol Auffrischöl est un produit d'entretien qui sèche par oxydation. Il existe un risque d'auto-inflammation ! Étendre les chiffons de coton et les matériaux de recouvrement imprégnés d'huile de rafraîchissement à l'extérieur pour les faire sécher ou les conserver dans leur emballage métallique fermé.

Bosshard-Farben AG, Ifangstrasse 97, Case postale, 8153 Rümlang, Suisse
Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch