BOSShard
bekennt Farbe

Technische Kunden-Information

ISO-9001/14001-zertifiziert

Pflege und Unterhalt von Anstrichen mit klassischen Ölfarben- und NawaRol Innenlack im Innenbereich

Aus wohnhygienischen Gründen werden immer mehr Objekte mit ökologisch optimierten Farben gestrichen und renoviert. Dabei kommen neben den klassischen Ölfarben wie Saxotol oder Kasein-Temperafarben immer mehr Farben auf Basis nachwachsender Rohstoffe (NawaRo) auf den Markt. Diese Farben zeichnen sich dadurch aus, dass sie praktisch schadstofffrei sind und ausschliesslich aus Rohstoffen hergestellt werden dessen Ressource unerschöpflich sind oder eben nachwachsend. In der Schweiz sind solche Produkte mit der Umwelt-Etikette A ausgezeichnet.

Reinigungen von lackierten Flächen sind grundsätzlich sehr vorsichtig vorzunehmen. Es gilt auch zu beachten, je älter ein Anstrich ist, desto widerstandsfähiger wird der Anstrichfilm gegen Angriffe auf die Oberfläche. Umso jünger ein Anstrich, desto vorsichtiger muss dieser gereinigt werden. Generell sind zur Reinigung, abrasive Stoffe sowie Chemikalien zu vermeiden. Ebenfalls ungeeignet sind bunte bzw. abfärbende Putzlappen. Aufgrund der Vielfältigkeit der Anstrichstoffe, Reinigungsmittel und Putzlappen empfehlen wir das Anlegen eines Musters.

Reinigung Nawarol Innenlacke, aber auch klassicher Ölfarben:

Bevor die Anstrichoberfläche gereinigt werden darf, muss diese mindestens 3–4 Wochen alt sein. Eine leichte Nassreinigung, ohne Druck und Reinigungsmittel, mit einem weichen feuchten Tuch ist allerdings bereits nach ein paar Tagen möglich.

Reinigung im normalen Unterhalt: Für Gebrauchsspuren, z.B. Fingerabdrücke, Staubablagerungen oder Fliegendreck, empfehlen wir zur Reinigung eine milde Schmierseifenlösung mit max. 2–3% in warmem Wasser aufgelöst, oder alternativ der Zusatz von Spülmittel mit 1–2 %. Alle Reinigungsmittel müssen auf jeden Fall immer schwach dosiert werden. Reiniger mit Alkohol (Sprit, Isopropylalkohol) oder Ammoniak (alkalisch) sind ungeeignet. Abrasive Schwämme dürfen nicht verwendet werden.

Sollten höhere Ansprüche an die Reinigungsfähigkeit und Desinfektionsmittelbeständigkeit gestellt werden, z.B. für Küchenschränke, Handläufe oder Arztpraxen, empfehlen wir, die Beschichtung mit Tosaqua 2K-PUR-Emaille. Tosaqua 2K-PUR-Emaille ist ein glänzender/seidenglänzender/matter Zweikomponenten-Decklack auf Polyurethanbasis für chemisch und mechanisch beständige Innen- und Aussenlackierungen mit hervorragender Licht- und Wetterbeständigkeit.

Vorgehensweise Reinigen

- Oberflächen mit mildem Seifenwasser/Netzmittellösung mit Hilfe eines Schwammes, Microfasertuch oder weicher (nicht kratzender) Nylon-/Naturborstenbürste reinigen.
- Gründlich mit klarem Leitungswasser Nachwaschen /Spülen, allenfalls mit Microfasertuch/Hirschleder trockenreiben.

Achtung

- Niemals starke alkalische Reinigungsmittel wie Salmiakwasser verwenden.
- Laugen, Salmiak und alkalische Reiniger verseifen die Ölfarben (Ölfarbe wird wasserlöslich) und greifen noch intakte Lackschichten an.
- Bauteile gut austrocknen lassen!
- Wasser, das über feine Risse ins Holz eingedrungen ist, muss vollständig ausgetrocknet sein. Dadurch öffnen sich auch feinste Risse im Holz und können nur so richtig gepflegt/gesättigt werden (Feuchtschutz).
- Fehlstellen/Beschädigungen am Bauteil (sichtbar rohes Holz) zuerst beheben, analog vorliegendem Anstrichaufbau.

Auffrischen/Ölen von klassischen Ölfarben und Öllasuren

1–2x Saxotol Auffrischöl farblos mit dem Pinsel auftragen und mit einem Baumwolltuch einreiben/einmassieren (Feuchteschutz im Rissbereich). Nur so viel «Ölen» bis am ganzen Bauteil ein einheitlicher Glanz und Farbton resultiert. Besser 2x dünn mit Zwischentrocknung auftragen/einreiben als 1x dick. Dicke Schichten von Auffrischöl benötigen lange Trocknungszeiten und eventuelle Fettkanten neigen zu Runzelbildung und Anstrichverfärbung ins Gelbbraune.

Wichtiger Hinweis: Saxotol Auffrischöl ist ein oxidativ trocknendes Pflegeprodukt. Es besteht Selbstentzündungsgefahr! Mit Auffrischöl getränkte Baumwolllappen und Abdeckmaterialien im Freien zum Trocknen ausbreiten oder im verschlossenen Blechgebinde aufbewahren.

Bosshard-Farben AG, Ifangstrasse 97, Postfach, 8153 Rümlang, Schweiz
Telefon +41 (0)44 817 73 73 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch