

Application	<p>Au pinceau, au rouleau, au pistolet (airless).</p> <p>Buse: 0.021-0.031 pouce (0,53-0,79mm) Pression: 160-180 bar</p> <p>Dilution Avec de l'eau. Au pinceau, au rouleau jusqu'à 0-10 % Au pistolet jusqu'à 10-15 %</p> <p>Teintage avec. Exponit 2000 teintes de vives Pâtes pigmentaires Pintasol (jusqu'à 3 %)</p> <p>Consommation Env.250-300g/m² pour deux couches sur supports de structure fine. La consommation dépend de la méthode d'application, de la structure et du pouvoir absorbant du support.</p> <p>Température minimale de travail + 5 °C; la température du support ne doit pas être inférieure à + 5 °C.</p> <p>Nettoyage des outils Avec de l'eau. Après séchage avec un dilutif universel.</p>
Séchage DIN EN 53150	<p>A 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air, sec et recouvrable après 4-6 h. Durci et adhérent après env. 3 jours. Des températures plus basses et des taux d'humidité plus élevés modifient ces données.</p>
Remarque	<p>Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées lors du traitement des supports.</p>
Données de sécurité	<p>Doté de AF-Additiv, Exponit PU Latex contient l'agent biocide Butylcarbamate de 3-Iodo-2-Propynyl aux propriétés fongicides.</p> <p>Code de déchets 08 01 12</p> <p>Classification / prescription pour le transport / conseils de prudence Les mesures de prudences habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques. Conserver hors de la portée des enfants. Durant et après l'application veiller à une bonne aération. Par pulvérisation: ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. En cas de ventilation insuffisante, porter un masque pour protection respiratoire. Voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle.</p>

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch