

# Technisches Merkblatt

## SolFixativ

### Vorverkieselte Sol-Silikat-Grundierung

<b>Anwendung</b>	<p>Wasserverdünnbare, lösemittelfreie Grundierung für nachfolgende Kieselzol- oder Dispersionsilikatfarben-Anstriche. Geeignet für saugfähige, mineralische Untergründe im Innen- und Aussenbereich. SolFixativ besitzt ein ausgezeichnetes Eindringvermögen, egalisiert die Saugfähigkeit, verfestigt und hydrophobiert den Untergrund.</p> <p>Zur Verdünnung von Kieselzol- oder Dispersionsilikatfarben.</p>
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- &gt; 95 % mineralische Rohstoffe</li><li>- Reguliert die Saugfähigkeit von ausgewitterten oder inhomogenen Untergründen</li><li>- Ausgezeichnete imprägnierende und verfestigende Wirkung</li><li>- Ausgezeichnete Verbindung zu mineralischen Untergründen durch Verkieselung</li><li>- Optimale Haftbrücke für Kieselzol- oder Dispersionsilikatfarben-Anstriche</li><li>- Frei von Bioziden und Lösemitteln</li><li>- <b>Entspricht Minergie-ECO</b></li><li>- <b>Schweizer Umwelt-Etikette Kategorie A</b></li></ul>
<b>Technische Daten</b>	<p><b>Bindemittel</b> Kieselzol, Polymerhydrosol <b>Lieferform</b> Verarbeitungsfertige, farblos auf trocknende Flüssigkeit <b>Gebinde</b> Siehe Preisliste <b>Festkörpergehalt DIN EN 53216</b> 16 %, Mittelwert <b>Dichte DIN EN 53217</b> 1,05 g/ml, Mittelwert <b>pH-Wert</b> ca. 11</p>
<b>Untergrund</b>	<p>Geeignet auf mineralischen Untergründen, wie Zement-, Kalk- oder Kalk-Zementputz, Kalkabrieb, Beton, harten Sandsteinen und auf tragfähigen Altanstrichen von Mineralfarben. Bei neuem Putz ist eine Carbonatisierungszeit von mindestens 4–6 Wochen einzuhalten.</p> <p>Nicht geeignet auf Gipsputz oder dispersionsgebundenen Untergründen.</p> <p>Der Untergrund muss sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie frei von haftungsbeeinträchtigenden Substanzen, wie Fett, Öl, Staub, Algen, Moosen, losen Schichten oder anderen Verunreinigungen sein. Die zu beschichtende Oberflächen sind auf Eignung und Tragfähigkeit für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Bei beabsichtigter Verwendung auf Sanier- oder Luftporenleichtputz unbedingt den Härtegrad des Untergrundes prüfen. Sinterschichten oder Verunreinigungen vor der Beschichtung mit Acide Liquide entfernen. Für eine Haftung der Beschichtung auf salzbelasteten Untergründen wird keine Gewährleistung übernommen. Nicht auf waagerechten Flächen mit Wasserbelastung einsetzen. Die Verträglichkeit mit Dichtstoffen ist mit dem Hersteller der Dichtstoffe zu klären.</p>
<b>Aufbau</b>	<p>Vgl. Technisches Merkblatt des Deckanstriches.</p>
<b>Verarbeitung</b>	<p>Streichen (mit Bürste einlassen), nass in nass satt auftragen.</p> <p><b>Achtung: SolFixativ darf keine Schicht bilden!</b></p> <p><b>Verdünnung</b> Wenn nötig mit Wasser, max. 1:1. Verdünnung an die Saugfähigkeit und Stabilität des Untergrundes anpassen.</p> <p><b>Verbrauch</b> Ca. 150–300 g/m<sup>2</sup>, abhängig von der Applikationsart, der Struktur und der Saugfähigkeit des Untergrundes.</p> <p><b>Verarbeitungstemperatur</b> Nicht unter +8 °C Umgebungs- und Untergrundtemperatur verarbeiten. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten, da dies bei Bunttönen zu sichtbaren Ansatzstellen oder Fleckenbildung führen kann. Die Verarbeitung ist immer nach den</p>

	<p>geeigneten Witterungsverhältnissen auszurichten. Frische Anstriche vor Regen und praller Sonne schützen, Gerüstfolie vorhängen. Niemals unter zu kalten und feuchten Bedingungen ausführen oder wenn unmittelbar solche klimatischen Bedingungen zu erwarten sind. Bei Nichtbeachtung kann der Trocknungsprozess gestört werden und zu Schäden führen. Je nach Untergrund können in Folge der Trocknungsbedingungen feine Schrumpfrisse entstehen.</p> <p><b>Reinigung der Geräte</b> Sofort nach Gebrauch mit Wasser.</p>
<b>Trocknung DIN EN 53150</b>	Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit nach frühestens. 12 h überstreichbar. Niedrigere Temperaturen oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit. Wenn möglich, bis zu 3 Tage trocknen und verkieseln lassen.
<b>Lagerbeständigkeit</b>	Lagerzeit max. 12 Monate bei +20 °C in unangebrochenen Gebinden. Kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
<b>Besonderer Hinweis</b>	<p>Angrenzende Flächen aus Glas, Naturstein, Keramik, Holz usw. abdecken und vor Spritzern schützen. Unerwünschte Spritzer sofort mit Wasser anlösen und entfernen.</p> <p>Die jeweiligen, auf das zu behandelnde Bauteil anwendbaren, SMGV/BFS-, SIA-Normen und -Richtlinien sind zu beachten. SMGV-Checklisten, Prüfprotokolle und Instandhaltungsanleitungen beachten und nutzen.</p>
<b>Richtlinie 2004/42/CE</b>	Das Produkt unterschreitet den Höchstwert von 30 g/l der Produktkategorie A/g Wb und ist somit konform. VOC-Gehalt: max. 1 g/l.
<b>Sicherheitsdaten</b>	<p><b>Schutzmassnahmen</b> Bei der Verarbeitung Augen und Haut vor Spritzern schützen. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen, Farbspritzer sofort mit Wasser abwaschen. Glas, Klinker, Keramik, Natursteine, Lackierungen oder Metalle gut abdecken.</p> <p><b>Kennzeichnung/Sicherheitshinweise</b> Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.</p> <p><b>Abfallcode</b> 08 01 12</p>

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | [www.bosshard-farben.ch](http://www.bosshard-farben.ch) | [bosshard@bosshard-farben.ch](mailto:bosshard@bosshard-farben.ch)