BOSShard
annonce la couleur

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

Arbezol Lasotec

Lasure pour bois en phase solvant, antigoutte et à pores ouverts, pour l'intérieur et l'extérieur

Domaine d'emploi	Arbezol Lasotec est une lasure pour bois prête à l'emploi, antigoutte, en phase solvant et à pores ouverts, pour les finitions lasurées à l'intérieur et à l'extérieur. Convient aux essences indigènes ou tropicales et aux éléments en bois non stables ou à stabilité dimensionnelle limitée, tels que maisons en bois, bardages, volets à lames, etc. Ne contient aucune substance active biocide.
Propriétés	- Formulation limitant les coulures - Très bel aspect lasuré - Pouvoir de pénétration élevé - Régule l'humidité - Bonne résistance aux intempéries (protection UV efficace) - Excellentes propriétés d'application - **Étiquette Environnementale Suisse catégorie F**
Données techniques	**Base du liant** Combinaison de résines alkydes **Pigments** Oxydes de fer transparents **Teintes** Selon le catalogue Arbezol. Autres teintes sur demande. Pour les éléments exposés aux intempéries, ne pas éclaircir les teintes lasurées d'Arbezol Lasotec avec de l'incolore. **Degré de brillance** Mat satiné **Forme de livraison** Prêt à l'emploi. Bien remuer ou agiter avant utilisation. **Emballages** 0,75 / 5 / 15 l **Extrait sec selon DIN EN ISO 3251** 32–40 % (selon la teinte) **Densité selon DIN EN ISO 2811** 0,85–0,90 g/ml (selon la teinte) **Point d'éclair selon DIN EN ISO 1523** >62 °C
Support	Convient à tous les bois à l'intérieur et à l'extérieur, sans contact avec le sol. Pour les essences particulières, veuillez contacter notre service technique. Le bois doit être propre, sec et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence, telles que graisse, huile, résine, poussière, lichens, mousses ou autres impuretés. Vérifier l'aptitude et la solidité des surfaces à revêtir pour les couches suivantes. Poncer les surfaces de bois altérées par les intempéries. La compatibilité avec les mastics doit être clarifiée avec le fabricant des mastics. L'humidité du bois ne doit pas dépasser 18 %. À l'intérieur : < 8 %. À l'extérieur, une imprégnation préventive avec Arbotrol Grundierung BP Plus est recommandée pour les surfaces en bois très absorbantes, notamment le bois de bout, ainsi que pour les bois exposés au bleuissement et aux champignons. Respecter à cet effet la fiche BFS n° 18 ainsi que la norme SN EN 335:2013.
Système de revêtement	**Bois neuf à l'extérieur** 1x Arbotrol Grundierung BP Plus, Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus ou Arbezol Hydro-Grundierung BIP Plus 2–3x Arbezol Lasotec (teintes lasurées). Appliquer au moins 3 couches sur les surfaces de bois fortement exposées aux intempéries. **Bois ancien, altéré par les intempéries** Poncer intégralement, éliminer les anciens résidus de peinture. 1x Arbotrol Grundierung BP Plus, Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus ou Arbezol Hydro-Grundierung BIP Plus 2–3x Arbezol Lasotec (teintes lasurées). Appliquer au moins 3 couches sur les surfaces de

	bois fortement exposées aux intempéries. **Rénovation** Brosser les anciens revêtements à la brosse en laiton (Scotch-Brite), puis poncer. 2x Arbezol Lasotec (teintes lasurées) **Bois à l'intérieur** 1–2x Arbezol Lasotec (teintes lasurées ou incolore)
Application	Au pinceau, au pistolet, au rouleau (avec lissage au pinceau, mécanique ou manuel). Toujours bien mélanger avant et pendant l'application. **Dilution** Prêt à l'emploi, ne pas diluer. **Consommation** Par couche : env. 0,05–0,08 l/m² sur bois raboté ou poncé, env. 0,10–0,12 l/m² sur bois brut de sciage, selon le mode d'application, la structure et le pouvoir absorbant du support. Les valeurs de consommation définitives doivent être déterminées par des essais préliminaires. Pour obtenir une bonne résistance aux intempéries, au moins 2 couches sur bois brut de sciage et 3 couches sur bois poncé ou raboté sont nécessaires. **Température minimale d'application** Ne pas appliquer en dessous de +5 °C (température ambiante et du support). L'application doit toujours se faire dans des conditions climatiques appropriées. Ne jamais appliquer par temps trop froid et humide ou si de telles conditions sont imminentes. Le non-respect de ces consignes peut perturber le séchage et le durcissement et entraîner des dommages prématurés. **Nettoyage des outils** Immédiatement après usage avec un diluant nitro ou universel.
Séchage DIN EN ISO 9117-5	À +20 °C et 65 % d'humidité relative, recouvrable après env. 24 h. Des températures plus basses ou une humidité de l'air plus élevée prolongent le temps de séchage.
Stockage	Durée de stockage 36 mois max. à +20 °C dans des emballages non entamés. Conserver au frais, au sec et à l'abri du gel. Protéger des rayons directs du soleil.
Remarques particulières	Arbezol Lasotec peut être additionné en option d'un agent de protection du film. Arbezol Lasotec avec protection du film contient les substances actives biocides 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE et 4,5-DICHLORO-2-N-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE aux propriétés algicides/fongicides. Ne pas utiliser Arbezol Lasotec incolore à l'extérieur. Pour les éléments exposés aux intempéries, ne pas éclaircir les teintes lasurées d'Arbezol Lasotec avec Arbezol Lasotec incolore. Du fait de leur formulation, les teintes claires laissent davantage passer les UV et nécessitent au moins 3 couches à l'extérieur en cas de forte exposition aux intempéries. L'effet de teinte dépend de l'essence de bois, de la préparation de la surface et des conditions d'application. Réaliser une surface d'essai. Certaines essences de bois (pin, méranti, etc.) peuvent présenter des décolorations dues aux constituants naturels du bois. En cas de doute, veuillez contacter notre service technique. Tenir compte de l'exposition aux intempéries et du choix des produits selon la norme DIN EN 927-1. Arbezol Lasotec ne convient pas, ou seulement sous certaines conditions, aux surfaces horizontales, p. ex. les mains courantes, sur lesquelles l'eau de pluie ou la neige peut stagner. Dans ces cas, veuillez contacter notre service technique. Inspecter régulièrement les surfaces de bois traitées et réparer immédiatement les petits dommages afin de prolonger la durabilité. Respecter les normes et directives ASEPP/BFS et SIA applicables à l'élément à traiter. Consulter et utiliser les listes de contrôle, protocoles de contrôle et instructions d'entretien de l'ASEPP.
Directive 2004/42/CE	Le produit est inférieur à la valeur limite de 700 g/l de la catégorie de produit A/f Lb et est donc conforme. Teneur en COV : max. 600 g/l.

arbezol

Les indications ci-dessus ne constituent que des recommandations générales. Les conditions de travail échappant à notre contrôle et la diversité des matériaux excluent toute prétention fondée sur ces indications. En cas de doute, nous recommandons de procéder à des essais préalables suffisants. Notre garantie porte uniquement sur la qualité élevée et constante de nos produits. Cette fiche technique annule et remplace toutes les éditions précédentes.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch

Données de sécurité	**Code de déchets** 08 01 11 S **Étiquetage / conseils de prudence** Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette actuelles.

arbezol

Les indications ci-dessus ne constituent que des recommandations générales. Les conditions de travail échappant à notre contrôle et la diversité des matériaux excluent toute prétention fondée sur ces indications. En cas de doute, nous recommandons de procéder à des essais préalables suffisants. Notre garantie porte uniquement sur la qualité élevée et constante de nos produits. Cette fiche technique annule et remplace toutes les éditions précédentes.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch