

# Technisches Merkblatt

ISO-9001/14001-zertifiziert

## Alligator Aussenvorlack 7500

Vorlack für Holz und Holzwerkstoffe

<b>Anwendung</b>	Alligator Aussenvorlack 7500 ist ein Vorlack für Aussenanstriche auf grundierte masshaltige oder bedingt masshaltige Bauteile, wie Jalousieläden, Fenster, Garagentore, Riegel, Türen oder Fensterrahmen. Der gut deckende Schutzanstrich wirkt feuchtigkeitsregulierend und schützt das Holz vor Quellen und Schwinden.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sehr gute Wetterbeständigkeit (mit entsprechendem Deckanstrich)</li><li>- Hohe Füllkraft</li><li>- Gute Trocknungseigenschaften</li><li>- Ausgezeichneten Verlauf</li><li>- Gute Schleifbarkeit</li><li>- Problemlose Verarbeitungseigenschaften</li><li>- <b>Schweizer Umwelt-Etikette Kategorie F</b></li></ul>
<b>Technische Daten</b>	<p><b>Bindemittel</b> Alkydharz-Kombination <b>Pigmente</b> Titandioxid, anorganische und organische Buntpigmente <b>Farbton</b> Weiss und bunt nach allen gängigen Farbkarten oder nach Muster <b>Glanzgrad</b> Seidenmatt <b>Lieferform</b> Streichfertig, leicht thixotrop <b>Gebinde</b> 1 / 5 kg, Spraydose <b>Festkörpergehalt DIN EN 53216</b> 65–72 % (je nach Farbton) <b>Dichte DIN EN 53217</b> 1,20–1,40 g/cm<sup>3</sup> (je nach Farbton) <b>Flammpunkt DIN EN 53213</b> +46 °C <b>Haftfestigkeit</b> Nach DIN EN ISO 2409 GT0-1</p>
<b>Untergrund</b>	<p>Das Holz muss sauber, trocken und frei von haftungsbeeinträchtigenden Substanzen, wie Fett, Öl, Harz, Staub, Flechten, Moosen oder anderen Verunreinigungen sein. Die zu beschichtende Oberflächen sind auf Eignung und Tragfähigkeit für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Stark abgewitterte Holzoberflächen abschleifen. Die Verträglichkeit mit Dichtstoffen ist mit dem Hersteller der Dichtstoffe zu klären.</p> <p>Die Holzfeuchtigkeit darf max. 15 % betragen, im Fensterbau max. 12 %.</p>
<b>Aufbau</b>	<p><b>Grundierung (Varianten)</b> Arbotrol Tauchgrund weiss Alligator Holzgrundierung Arbezol Hydro-Tauchgrund 3000</p> <p><b>Zwischenanstrich</b> Alligator Aussenvorlack 7500</p> <p><b>Deckanstrich (Varianten)</b> PigaSil 70 glanz Boscanol Ölfarbe Tosanol Seidenglanzlack PigaPur Flex PigaPur Exterior PigaPur Aqua-Metallic</p>

<b>Verarbeitung</b>	<p>Streichen, Rollen, Spritzen (Airless)</p> <p><b>Verdünnung</b> Mit Kunstharzverdünner 422 oder Terpentinersatz.</p> <p><b>Verbrauch</b> Ca. 130–200 g/m<sup>2</sup>, abhängig von der Applikationsart, der Struktur und der Saugfähigkeit des Untergrundes.</p> <p><b>Mischbarkeit/Abtönbarkeit</b> mit Alligator Aussenvorlack 7500 (in jedem Verhältnis), Tosanol Seidenglanzlack (max. 10 %) Pintasol-Mischpasten (max. 3 %).</p> <p><b>Reinigung der Geräte</b> Sofort nach Gebrauch mit Kunstharzverdünner 422, Terpentinersatz oder Cyclon Universalverdünner 7.</p>																					
<b>Trocknung DIN EN 53150 bei +20 °C / 65 % rel. Luftfeuchtigkeit</b>	<table border="0"> <tr><td>Staubtrocken</td><td>nach</td><td>3 h</td></tr> <tr><td>Klebfrei</td><td>nach</td><td>6 h</td></tr> <tr><td>Griffest</td><td>nach</td><td>12 h</td></tr> <tr><td>Durchgetrocknet</td><td>nach</td><td>24 h</td></tr> <tr><td>Überstreichbar</td><td>nach</td><td>15 h</td></tr> <tr><td>Überspritzbar</td><td>nach</td><td>12 h</td></tr> <tr><td>Schleifbar</td><td>nach</td><td>24 h</td></tr> </table> <p>Die Angaben sind abhängig von der Umgebungs- und Untergrundtemperatur, Schichtdicke, der relativen Luftfeuchtigkeit und dem Luftaustausch. Bei einigen Holzarten, z.B. Eiche, Kiefer oder Tropenhölzer, kann es aufgrund natürlich vorhandener Holzinhaltsstoffe zu Trocknungsverzögerungen kommen. Bei hohen Gesamtschichtdicken ist, je nach Decklacksystem, eine Trocknung bis ca. 5 Tage, vor dem Transport, einzurechnen. Ansonsten kann es zu Druckspuren kommen.</p>	Staubtrocken	nach	3 h	Klebfrei	nach	6 h	Griffest	nach	12 h	Durchgetrocknet	nach	24 h	Überstreichbar	nach	15 h	Überspritzbar	nach	12 h	Schleifbar	nach	24 h
Staubtrocken	nach	3 h																				
Klebfrei	nach	6 h																				
Griffest	nach	12 h																				
Durchgetrocknet	nach	24 h																				
Überstreichbar	nach	15 h																				
Überspritzbar	nach	12 h																				
Schleifbar	nach	24 h																				
<b>Lagerbeständigkeit</b>	<p>Lagerzeit max. 24 Monate bei +20 °C in unangebrochenen Gebinden. Kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.</p>																					
<b>Besonderer Hinweis</b>	<p>Die jeweiligen, auf das zu behandelnde Bauteil anwendbaren, SMGV/BFS-, SIA-Normen und -Richtlinien sind zu beachten. SMGV-Checklisten, Prüfprotokolle und Instandhaltungsanleitungen beachten und nutzen.</p>																					
<b>Spraydose</b>	<p>Alligator Aussenvorlack 7500 ist abgefüllt in Spraydosen erhältlich.</p> <p><b>Haltbarkeit</b> 24 Monate</p> <p><b>Anwendung</b> Dose 3 min schütteln. Gleichmässig im Kreuzgang sprühen. Nach Gebrauch Dose umkehren und Ventil leersprühen.</p> <p><b>Sprühabstand</b> 25 cm</p> <p><b>Abfallcode</b> 15 01 10 S</p> <p><b>Transportvorschriften</b> UN 1950</p>																					
<b>Sicherheitsdaten</b>	<p><b>Kennzeichnung/Sicherheitshinweise</b> Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.</p> <p><b>Abfallcode</b> 08 01 11 S</p>																					

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.