

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

Alligator Aussenvorlack 7500

Apprêt pour le bois et les matériaux dérivés du bois

Domaine d'emploi	Alligator Aussenvorlack 7500 est un apprêt pour les peintures extérieures sur les éléments de construction apprêtés aux dimensions ou aux dimensions limitées, comme les volets, les fenêtres, les portes de garage, les traverses, les portes ou les cadres de fenêtres. Cette couche de protection bien couvrante régule l'humidité et protège le bois contre le gonflement et le retrait.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">- Très bonne résistance aux intempéries (avec une couche de finition appropriée)- Haut pouvoir de remplissage- Bonnes propriétés de séchage- Excellent parcours- Bonne aptitude au ponçage- Propriétés de traitement sans problème- Etiquette environnementale suisse catégorie F
Données techniques	<p>Liant Combinaison de résines alkydes Pigments Dioxyde de titane, pigments de couleur inorganiques et organiques Teinte blanche et multicolore selon tous les nuanciers courants ou selon un échantillon Degré de brillance mat satiné Forme de livraison Prêt à l'emploi, légèrement thixotrope Emballage 1 / 5 kg, bombe aérosol Extrait sec DIN EN 53216 65–72 % (selon la teinte) Densité DIN EN 53217 1,20–1,40 g/cm³ (selon la teinte) Point d'inflammation DIN EN 53213 +46 °C Adhérence Selon DIN EN ISO 2409 GT0-1</p>
Support	<p>Le bois doit être propre, sec et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence, telles que graisse, huile, résine, poussière, lichen, mousse ou autres impuretés. Vérifier que les surfaces à revêtir sont adaptées et qu'elles peuvent supporter des revêtements ultérieurs. Poncer les surfaces en bois fortement dégradées par les intempéries. La compatibilité avec les produits d'étanchéité doit être clarifiée avec le fabricant de ces produits.</p> <p>L'humidité du bois doit être de 15 % maximum, et de 12 % maximum pour la construction de fenêtres.</p>
Système d'application	<p>Couche de fond (variantes) Arbotrol Tauchgrund weiss Alligator Holzgrundierung Arbezol Hydro-Tauchgrund 3000</p> <p>Couche intermédiaire Alligator Aussenvorlack 7500</p> <p>Couche de finition (variantes) PigaSil 70 glanz Boscanol Ölfarbe Tosanol Seidenglanzlack PigaPur Flex PigaPur Exterior PigaPur Aqua-Metallic</p>

Application	<p>Peindre, rouler, au pistolet (Airless)</p> <p>Dilution Avec le Kunstharzverdünner 422 ou le succédané de térébenthine.</p> <p>Consommation Environ 130–200 g/m², dépendant de la méthode d'application, de la structure et de la capacité d'absorption du support.</p> <p>Miscibilité/teintage avec Alligator Aussenvorlack 7500 (en toutes proportions), Tosanol Seidenglanzlack (max. 10 %) Pâtes de mélange Pintasol (max. 3 %).</p> <p>Nettoyage des outils Immédiatement après usage avec le Kunstharzverdünner 422, le substitut de térébenthine ou le diluant universel Cyclon 7.</p>																					
Séchage DIN EN 53150 à +20 °C / 65 % rel. humidité de l'air	<table border="0"> <tr><td>Hors poussière</td><td>après</td><td>3 h</td></tr> <tr><td>Hors poisse</td><td>après</td><td>6 h</td></tr> <tr><td>Sec au toucher</td><td>après</td><td>12 h</td></tr> <tr><td>Sec en profondeur</td><td>après</td><td>24 h</td></tr> <tr><td>Survernissable</td><td>après</td><td>15 h</td></tr> <tr><td>Recouvrable au pistolet</td><td>après</td><td>12 h</td></tr> <tr><td>Ponçable</td><td>après</td><td>24 h</td></tr> </table> <p>Ces données dépendent de la température ambiante et du support, de l'épaisseur de la couche, de l'humidité relative de l'air et du renouvellement de l'air. Pour certaines espèces de bois, par exemple le chêne, le pin ou les bois tropicaux, il peut y avoir des retards de séchage en raison des substances naturellement présentes dans le bois. En cas d'épaisseurs de couche totales élevées, il faut compter, selon le système de vernis de finition, un séchage jusqu'à environ 5 jours, avant le transport. Dans le cas contraire, des traces de pression peuvent apparaître.</p>	Hors poussière	après	3 h	Hors poisse	après	6 h	Sec au toucher	après	12 h	Sec en profondeur	après	24 h	Survernissable	après	15 h	Recouvrable au pistolet	après	12 h	Ponçable	après	24 h
Hors poussière	après	3 h																				
Hors poisse	après	6 h																				
Sec au toucher	après	12 h																				
Sec en profondeur	après	24 h																				
Survernissable	après	15 h																				
Recouvrable au pistolet	après	12 h																				
Ponçable	après	24 h																				
Stabilité au stockage	<p>Durée de stockage max. 24 mois à +20 °C dans des emballages non entamés. Stocker au frais, au sec et à l'abri du gel. Protéger des rayons directs du soleil.</p>																					
Remarques particulières	<p>Alligator Aussenvorlack 7500 peut être doté en option d'un additif de protection du film. Alligator Aussenvorlack 7500 équipée d'une protection du film contient les agents biocides 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON et 4,5-DICHLOR-2N-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON aux propriétés algicides/fongicides. L'eau provenant du nettoyage des outils de travail ne doit pas pénétrer dans le sol ou dans les eaux de surface.</p> <p>Respecter les normes et directives ASEPP/BFS et SIA applicables à l'élément de construction à traiter. Respecter et utiliser les listes de contrôle ASEPP, les protocoles de contrôle et les instructions de maintenance.</p>																					
Bombe aérosol	<p>Alligator Aussenvorlack 7500 est disponible conditionné en aérosols.</p> <p>Durée de conservation 24 mois</p> <p>Domaine d'emploi Agiter la bombe pendant 3 min. Vaporiser uniformément en croix. Après utilisation, retourner la bombe et vider la valve.</p> <p>Distance de pulvérisation 25 cm</p> <p>Code de déchets 15 01 10 S</p> <p>Prescription de transport UN 1950</p>																					
Données de sécurité	<p>Classification/conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette actuelles.</p> <p>Code de déchets 08 01 11 S</p>																					

Les informations ci-dessus ne peuvent être que des indications générales. Les conditions de travail indépendantes de notre volonté et la multitude de matériaux différents excluent toute revendication sur la base de ces indications. En cas de doute, nous recommandons de procéder à des essais personnels suffisants. Une garantie ne peut être donnée que pour la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les éditions précédentes de cette fiche d'information perdent leur validité.

||Téléphone +41 (0)44 817 74 74 www.bosshard-farben.ch bosshard@bosshard-farben.ch