

Technisches Merkblatt

Tosanol Seidenmattlack

Hochwertiger, geruchsmilder Seidenmattlack für Innenanstriche von Holzwerkstoffen und Metallen

Anwendung	Tosanol Seidenmattlack ist ein hochwertiger Seidenmattlack für Innenanstriche von Holzwerkstoffen und Metallen (Türen, Schränke, usw). Besonders hervorzuheben ist die problemlose Verarbeitbarkeit, die dadurch gewährleistet ist, dass die Farbe lange offen bleibt, sich sehr leicht streichen lässt und gut verläuft.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- Hohe Füllkraft- Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften- Ausgezeichneter Verlauf (keine Ablaufneigung)- Kurze Trocknungszeit- Sehr gute Vergilbungsbeständigkeit- Geruchsneutral- Aromatenfrei nach VdL-Richtlinie- Schweizer Umwelt-Etikette Kategorie F
Technische Daten	<p>Bindemittel Alkydharz-Kombination Lösemittel Entaromatisierte Kohlenwasserstoffe, Isoparaffine Farbton Weiss, Bosshard-Haus- und Pastelltöne sind aromatenfrei. Alle weiteren Farbtöne sind aromatenarm Glanzgrad Seidenmatt Lieferform Streichfertig, leicht thixotrop, Spraydose Gebinde 1 / 5 kg / Spraydose Festkörpergehalt DIN EN 53216 63–70 % (Mittelwert) Dichte DIN EN 53217 1,2–1,4 g/ml (Mittelwert)</p>
Untergrund	Der Untergrund muss sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie frei von haftungsbeeinträchtigenden Substanzen, wie Fett, Öl, Staub, losen Schichten oder anderen Verunreinigungen sein. Die zu beschichtende Oberflächen sind auf Eignung und Tragfähigkeit für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Die Verträglichkeit mit Dichtstoffen ist mit dem Hersteller der Dichtstoffe zu klären.
Aufbau	<p>Festhaftende intakte Altanstriche Abwaschen mit Salmiakwasser, gut anschleifen 1-2x Tosanol Seidenmattlack</p> <p>Neues Holz innen 1x PigaPur Primer oder Boscalit Aqua-Isoliergrund (Holzinhaltsstoffe) 1-2x Tosanol Seidenmattlack</p> <p>Eisen innen 1x Cyclac 4032 Rostschutzgrund oder Bosaqua 2K-Primer 1-2x Tosanol Seidenmattlack</p> <p>Zink innen 1x PigaPur Primer, Boscapox 2K-Primer 4500 oder Bosaqua 2K-Primer 1-2x Tosanol Seidenmattlack</p>
Verarbeitung	<p>Streichen, Rollen, Spritzen (Airless).</p> <p>Werden unterschiedliche Applikationsarten (Hochdruck- Niederdruck usw) angewendet, so sind Farbtonabweichungen möglich. Im Zweifelsfall Vorversuche machen.</p> <p>Verdünnung Mit Verdünner geruchlos oder Terpentinersatz.</p> <p>Abtönbarkeit Mit Pintasol Mischpasten (max. 2 %).</p>

	<p>Verbrauch Ca.120–150 g/m² auf glattem, vorlackiertem Untergrund.</p> <p>Reinigung der Geräte Mit Verdüner geruchlos, Terpentinersatz oder Cyclon Universalverdünner 7.</p>										
Trocknung DIN EN 53150	<p>Gilt bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit Niedrigere Temperaturen oder höhere Luftfeuchtigkeit sowie unzureichende Luftumwälzung verlängern die Trocknungszeit.</p> <table> <tr> <td>Staubtrocken</td> <td>nach ca. 3 h</td> </tr> <tr> <td>Klebfrei</td> <td>nach ca. 6 h</td> </tr> <tr> <td>Griffest</td> <td>nach ca. 12 h</td> </tr> <tr> <td>Durchgetrocknet, schleifbar</td> <td>nach ca. 24 h</td> </tr> <tr> <td>Überstreich- und spritzbar</td> <td>nach ca. 24 h</td> </tr> </table>	Staubtrocken	nach ca. 3 h	Klebfrei	nach ca. 6 h	Griffest	nach ca. 12 h	Durchgetrocknet, schleifbar	nach ca. 24 h	Überstreich- und spritzbar	nach ca. 24 h
Staubtrocken	nach ca. 3 h										
Klebfrei	nach ca. 6 h										
Griffest	nach ca. 12 h										
Durchgetrocknet, schleifbar	nach ca. 24 h										
Überstreich- und spritzbar	nach ca. 24 h										
Lagerbeständigkeit	Lagerzeit max. 24 Monate bei +20 °C in unangebrochenen Gebinden. Kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.										
Besondere Hinweise	<p>Tosanol Seidenmattlack kann optional mit Filmschutzmittel ausgerüstet werden. Der mit Filmschutz ausgerüstete Tosanol Seidenmattlack enthält die Biozid-Wirkstoffe 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON und 4,5-DICHLOR-2N-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON mit algiziden/fungiziden Eigenschaften. Das Wasser aus der Reinigung von Arbeitsgeräten darf nicht in den Boden oder in Oberflächenwasser gelangen.</p> <p>Farbtöne im Aussenbereich BFS-Merkblatt Nr. 26 „Farbveränderung von Beschichtungen im Aussenbereich“ beachten.</p> <p>Die jeweiligen auf das zu behandelnde Bauteil anwendbaren SMGV/BFS und SIA Normen und Richtlinien sind zu beachten. SMGV Checklisten, Prüfprotokolle und Instandhaltungsanleitungen beachten und nutzen.</p>										
Spraydose	<p>Tosanol Seidenglanzlack ist abgefüllt in Spraydosen erhältlich.</p> <p>Haltbarkeit 24 Monate</p> <p>Anwendung Dose 3 min schütteln. Gleichmässig im Kreuzgang sprühen. Nach Gebrauch Dose umkehren und Ventil leersprühen.</p> <p>Sprühabstand 25 cm</p> <p>Abfallcode 15 01 10 S</p> <p>Transportvorschriften UN 1950</p>										
Sicherheitsdaten	<p>Abfallcode 08 01 11 S</p> <p>Kennzeichnung/Sicherheitshinweise Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.</p>										

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch