



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum ausfüllen (Beiblatt).

Gültig für Mehrkomponentensysteme

Datum

16.01.2023

Hersteller

Bosshard-Farben AG, Ifangstrasse 97, 8153 Rümlang

Handelsname

Alligator 2K-Elastospachtel 6250

Beschreibung

Sonstige Mehrkomponentensysteme

Verwendungszweck

Holzspachtel

Stammkomponente

Dichte (g/ml) 1.02

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Polyole	59.0-63.0	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	3.0-4.0
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	4.0-6.0
Füllstoffe	Gew. %		
Leichtfüllstoffe	28.0-32.0		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Härterkomponente

Dichte (g/ml) 1.19

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Isocyanat	85.0-89.0	Ethylacetat	11.0-15.0
Additive	Gew. %		

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Maximale empfohlene Härterzugabe (g) auf 100 g Stammkomponente 40

Maximal empfohlene Verdünnung mit organischen Lösemitteln (g) auf 100 g Stammkomponente - _____

Minimal empfohlene Verdünnung mit Wasser (g) auf 100 g Stammkomponente - _____