



VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Gültig für Mehrkomponentensysteme

Datum

14.08.2023

Hersteller

Bosshard-Farben AG

Handelsname

Bosaqua 2K-Primer

Beschreibung

2K-Grundierung

Verwendungszweck

Primer auf Epoxidbasis mit sehr guten Korrosionsschutzeigenschaften

Stammkomponente

Dichte (g/ml) 1.52

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Epoxidharz	20.0-25.0	Wasser	29.0-34.0
		Ester	0.6
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	19.0-24.0		
		Additive	Gew. %
		Tenside	2.0
		Entschäumer	1.0
		Verdicker	0.7
Füllstoffe	Gew. %		
Talkum	13.0-17.0		
Bariumsulfat	9.0-12.0		
Siliciumdioxid	0.4	Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Härterkomponente

Dichte (g/ml) 1.35

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Polyaminaddukt	32.0-37.0	Wasser	60.0-65.0
		Glykolether	2.0
Additive	Gew. %		

Die Summe aller Die Summe Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Maximale empfohlene Härterzugabe (g) auf 100 g Stammkomponente 100 g

Maximal empfohlene Verdünnung mit organischen Lösemitteln (g) auf 100 g Stammkomponente 0

Minimal empfohlene Verdünnung mit Wasser (g) auf 100 g Stammkomponente 0