



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

24.08.2022

Hersteller

Bosshard Farben AG, Ifangstrasse 97 8153 Rümlang

Handelsname

Ferrubron Rapid

Beschreibung

Decklack (pigmentiert)

Verwendungszweck

Rostschutzfarbe

Dichte (g/ml)

1.3-1.8

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Alkydharz	26.0-31.0	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	23.0-28.0
Pigmente	Gew. %		
Eisenglimmer	26.0-44.0		
Aluminiumpaste	0.5-1.5	Additive	Gew. %
		Hautverhinderungsmittel	0.5
		Tenside	0.5
		Verdicker	1.3-1.6
		Sikkativ	2.0
Füllstoffe	Gew. %		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.