



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
12.05.2023

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
PigaPur Flex

Beschreibung
Decklacke (pigmentiert)

Verwendungszweck
Spezielle Dispersionsfarbe für Innen- und Aussenanstriche auf Holz

Dichte (g/ml)
1.35

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylat	24.0-26.0	Glykole	2.5-3.0
		Ester	0.7
		Wasser	37.0-39.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	18.0-20.0		
		Additive	Gew. %
		Tenside	1.2
		Entschäumer	0.3
		Verdicker	2.8-3.0
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonat	5.0-6.0		
Bariumsulfat	5.0-6.0		
		Biozide	Gew. %
		CIT/MIT (3:1)	14.9ppm
		ZnP/BIT (1:1)	200ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.