



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

18.05.2020

Hersteller

Bosshard+Co. AG Ifangstrasse 97 8153 Rümlang

Handelsname

PigaPur Aqua-Metallic

Beschreibung

wasserverdünnbarer Metallic Lack

Verwendungszweck

Streichlack

Dichte (g/ml)

1.07

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Polyurethan/Acrylatdispersion (fest)	33.0-34.0	Glykole	5.5-6.0
		Alkohole	3.5-4.0
		Wasser	46.0-47.0
Pigmente	Gew. %		
Glimmereffektpigment	1.5-1.7		
Aluminiumpigmente	5.5-6.0	Additive	Gew. %
		Entschäumer	0.7
		Verdicker	1.5
		Netzmittel	1.0
		Benzotriazol-Derivate	0.1
Füllstoffe	Gew. %		
Zinkoxid	0.0027		
		Biozide	Gew. %
		BIT	300 ppm
		CMIT/MIT (3:1)	5 ppm
		Zinkpyrithion	90 ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.