



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
22.01.2024

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
PigaPur Aqua-Metallic

Beschreibung
Decklack

Verwendungszweck
Streichlack

Dichte (g/ml)
1.07

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylat	30.0-34.0	Wasser	43.0-48.0
		Glykol	7.0-8.0
		Ester	0.6
Pigmente	Gew. %		
Metalleffektpigmente	5.5-6.5		
		Additive	Gew. %
		Tenside	0.3
		Entschäumer	0.9
		Verdicker	1.8
		Wachs	1.2
Füllstoffe	Gew. %		
Siliciumdioxid	0.9		
		Biozide	Gew. %
		BIT	30ppm
		MIT	10ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.