



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
15.05.2023

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
PigaPur Exterior

Beschreibung
Decklack (pigmentiert)

Verwendungszweck
Wasserverdünnbarer, hochwertiger PU-Haftemaille für innen und aussen

Dichte (g/ml)
1.3

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
PU-Alkydharz	23.0-26.0	Wasser	42.0-48.0
		Glykole	1.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	26.0-28.0		
		Additive	Gew. %
		Tensid	1.7
		Entschäumer	0.4
		Verdicker	2.8
		Sikkativ	0.1
Füllstoffe	Gew. %	Wachse	0.4
		Biozide	Gew. %
		CIT/MIT (3:1)	14.9ppm
		BIT	200ppm
		ZnP	100ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.