



# VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch)) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

**Datum**  
09.08.2023

**Hersteller**  
Bosshard-Farben AG

**Handelsname**  
PigaPur Finish DS

**Beschreibung**  
Decklacke (pigmentiert)

**Verwendungszweck**  
Wasserverdünnbare, hochwertige PU-Haftbeschichtung für die Spritzapplikation

**Dichte (g/ml)**  
1.25

<b>Bindemittel</b>	<b>Gew. %</b>	<b>Lösemittel</b>	<b>Gew. %</b>
Spezielles Copolymer	20.0-25.0	Glykole	5.4
		Ester	0.5
		Wasser	40.0-45.0
<b>Pigmente</b>	<b>Gew. %</b>		
Titandioxid	14.0-19.0		
		<b>Additive</b>	<b>Gew. %</b>
		Entschäumer	2.0
		Verdicker	0.8
		Tenside	0.7
		Wachse	1.0
<b>Füllstoffe</b>	<b>Gew. %</b>		
Bariumsulfat	7.0-10.0		
Siliciumdioxid	0.5-1.0		
		<b>Biozide</b>	<b>Gew. %</b>
		CIT/MIT (3:1)	14.9 ppm
		BIT	100 ppm
		ZnP	100 ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.