



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

20.12.2023

Hersteller

Bosshard-Farben AG

Handelsname

PigaPur Interior 20

Beschreibung

Decklack (pigmentiert)

Verwendungszweck

Wasserverdünnbarer, hochwertiger PU-Haftemaille für innen.

Dichte (g/ml)

n.b.

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylat	19.0-24.0	Wasser	34.0-39.0
Polyurethan	2.0-3.0	Glykol	5.5
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	28.0-32.0		
		Additive	Gew. %
		Tenside	0.8
		Entschäumer	0.7
		Verdicker	4.0-5.0
		Wachs	1.5-2.0
Füllstoffe	Gew. %		
		Biozide	Gew. %
		CIT/MIT (3:1)	14.9 ppm
		BIT	100 ppm
		ZnP	100 ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.