



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
14.03.2025

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
PigaPur Interior 20

Beschreibung
Decklack (pigmentiert)

Verwendungszweck
Wasserverdünnbarer, hochwertiger PU-Haftemalle für innen.

Dichte (g/ml)
1.31

| Bindemittel | Gew. % | Lösemittel | Gew. % |
|--------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Acrylat | 16.0-20.00 | Wasser | 35.0-40.0 |
| Polyurethan | 1.0-2.0 | Glykol | 4.0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Pigmente | Gew. % | | |
| Titandioxid | 28.0-32.0 | | |
| | | Additive | Gew. % |
| | | Tenside | 1.5 |
| | | Entschäumer | 0.2 |
| | | Verdicker | 0.9 |
| | | Mattierungsmittel | 0.7 |
| Füllstoffe | Gew. % | Korrosionsschutzinhibitor | 0.2 |
| Siliciumdioxid | 2.5-3.5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Biozide | Gew. % |
| | | CIT/MIT (3:1) | 14.9 ppm |
| | | BIT | 100 ppm |
| | | ZnP | 100 ppm |
| | | | |

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.