



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

12.07.2021

Hersteller

Bosshard+Co. AG Ifangstrasse 97 8153 Rümlang

Handelsname

PigaPur Primer

Beschreibung

Grundierung

Verwendungszweck

Haftprimer für innen und aussen

Dichte (g/ml)

1.5

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylat	13.0-15.0	Wasser	27.0-31.0
PU-Emulsion	1.0-1.5	Glykol	2.0
		Ester	1.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	19.0-21.0		
		Additive	Gew. %
		Tenside	1.5
		Entschäumer	0.6
		Verdicker	1.5
		Korrosionsschutzinhibitor	0.1
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonat	14.0-16.0		
Talkum	12.0-14.0		
		Biozide	Gew. %
		CIT/MIT (3:1)	14.9ppm
		BIT	100ppm
		ZnP	100ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.