



# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch))  
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)).  
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

**Datum**  
07.08.2023

**Hersteller**  
Bosshard-Farben AG

**Handelsname**  
PigaPur Primer

**Beschreibung**  
Grundierung

**Verwendungszweck**  
Haftprimer für innen und aussen

**Dichte (g/ml)**  
1.5

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylat	13.0-15.0	Wasser	27.0-31.0
PU-Emulsion	1.0-1.5	Glykol	2.5-3.0
		Ester	1.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	19.0-21.0		
		Additive	Gew. %
		Tenside	1.6
		Entschäumer	0.5
		Verdicker	1.4
		Korrosionsschutzinhibitor	0.1
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonat	14.0-16.0		
Talkum	12.0-14.0		
		Biozide	Gew. %
		CIT/MIT (3:1)	14.9ppm
		BIT	100ppm
		ZnP	100ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.