



VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
28.09.2022

Hersteller
Bosshard-Farben AG, Ifangstrasse 97, 8153 Rümlang

Handelsname
ReboFlex Finish

Beschreibung
Dispersionsfarbe

Verwendungszweck
Rissüberbrückende Fassadenbeschichtung

Dichte (g/ml)
1.37

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylat	22.0-24.0	Glykol	1.5
		Wasser	33.0-35.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	14.0-16.0		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	1.7
		Tenside	0.6
		Entschäumer	0.4
Füllstoffe	Gew. %		
Talkum	3.0-4.0		
Calciumcarbonate	8.0-10.0		
Kaolin	6.0-7.0		
Bariumsulfat	4.0-5.0	Biozide	Gew. %
		BIT/ZnP(1:1)	200ppm
		Octylisothiazolinon	1000ppm
		Dichloroctylisothiazolinon	1000ppm
		CIT/MIT(3:1)	14.9ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.