



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Gültig für Mehrkomponentensysteme

Datum

22.01.2024

Hersteller

Bosshard-Farben AG

Handelsname

Tosaqua 2K-Lack 6700 Antigraffiti

Beschreibung

2K-Lack

Verwendungszweck

Lösemittelhaltiger 2K-Decklack für beständige Aussen- und Innenlackierung mit hervorragender Licht- und Wetterbeständigkeit

Stammkomponente

Dichte (g/ml) 1.2

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylat	30.0-35.0	Aromatische Kohlenwasserstoffe	35.0-40.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	26.0-31.0		
		Additive	Gew. %
		Lichtschutzmittel	1.5
		Entschäumer	0.8
		Verdicker	0.8
Füllstoffe	Gew. %	Tenside	0.4
Talkum	2.0-3.0	Katalysatoren	0.4
		Oberflächenadditiv	4.0
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Härterkomponente

Dichte (g/ml) 1.0

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Isocyanat	52.0-57.0	Aromatische Kohlenwasserstoffe	18.0-20.0
		Acetat	24.0-28.0
Additive	Gew. %	Füllstoffe	Gew. %

Die Summe aller Die Summe Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Maximale empfohlene Härterzugabe (g) auf 100 g Stammkomponente 25 g

Maximal empfohlene Verdünnung mit organischen Lösemitteln (g) auf 100 g Stammkomponente _____

Minimal empfohlene Verdünnung mit Wasser (g) auf 100 g Stammkomponente _____