



# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch)) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

## Gültig für Mehrkomponentensysteme

**Datum**  
22.01.2024

**Hersteller**  
Bosshard-Farben AG

**Handelsname**  
Tosaqua 2K-Lack 6700

**Beschreibung**  
2K-Lack

### Verwendungszweck

Lösemittelhaltiger 2K-Decklack für beständige Aussen- und Innenlackierung mit hervorragender Licht- und Wetterbeständigkeit

### Stammkomponente

Dichte (g/ml) 1.2

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylat	30.0-35.0	Aromatische Kohlenwasserstoffe	35.0-40.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	26.0-31.0		
		Additive	Gew. %
		Lichtschutzmittel	1.5
		Entschäumer	0.8
		Verdicker	0.8
Füllstoffe	Gew. %	Tenside	0.4
Talkum	2.0-3.0	Katalysatoren	0.4
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

### Härterkomponente

Dichte (g/ml) 1.0

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Isocyanat	52.0-57.0	Aromatische Kohlenwasserstoffe	18.0-20.0
		Acetat	24.0-28.0
Additive	Gew. %	Füllstoffe	Gew. %

Die Summe aller Die Summe Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Maximale empfohlene Härterzugabe (g) auf 100 g Stammkomponente 25 g

Maximal empfohlene Verdünnung mit organischen Lösemitteln (g) auf 100 g Stammkomponente \_\_\_\_\_

Minimal empfohlene Verdünnung mit Wasser (g) auf 100 g Stammkomponente \_\_\_\_\_