



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Gültig für Mehrkomponentensysteme

Datum

16.01.2023

Hersteller

Bosshard-Farben AG, Ifangstrasse 97, 8153 Rümlang

Handelsname

Tosadur 2K-Rapid seidenglanz/matt

Beschreibung

2K Lacke

Verwendungszweck

Rasant trocknende, strapazierfähige Lackierungen im Innenbereich

Stammkomponente

Dichte (g/ml) 1.33

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylatharz	25.0-30.0	Ester	25.0-30.0
		Xylol	4.0-5.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	23.0-25.0		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	2.7
		Netzmittel	0.5
		Wachse	0.5
Füllstoffe	Gew. %		
Bariumsulfat	8.0-9.0		
Siliciumdioxid	2.0-2.2		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Härterkomponente

Dichte (g/ml) 1.02

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Aliphatisches Isocyanat	50.0-53.0	Ester	8.0-9.0
		Aromaten	8.0-9.0
Additive	Gew. %	Glycoether	30.0-35.0

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Maximale empfohlene Härterzugabe (g) auf 100 g Stammkomponente 10

Maximal empfohlene Verdünnung mit organischen Lösemitteln (g) auf 100 g Stammkomponente 30

Minimal empfohlene Verdünnung mit Wasser (g) auf 100 g Stammkomponente -