



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Gültig für Mehrkomponentensysteme

Datum

02.06.2023

Hersteller

Bosshard-Farben AG

Handelsname

Tosaqua 2K-PUR-Emaille farblos

Beschreibung

2K-Lack

Verwendungszweck

Wasserverdünnbarer, hoch strapazierbarer, licht- und chemikalienbeständiger 2K-PUR-Klarlack auf Polyurethanbasis

Stammkomponente

Dichte (g/ml) 1.3

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Polyurethanharz	26.0-31.0	Wasser	40.0-45.0
		Glykol	3.0
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	2.0-4.0
		Tenside	2.7
		Entschäumer	0.6
Füllstoffe	Gew. %		
Siliciumdioxid	1.5-4.0		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Härterkomponente

Dichte (g/ml) 1.3

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Aliphatisches Polyisocyanat	70.0-75	Glykolether	25.0-30.0
Additive	Gew. %		

Die Summe aller Die Summe Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Maximale empfohlene Härterzugabe (g) auf 100 g Stammkomponente 25 g

Maximal empfohlene Verdünnung mit organischen Lösemitteln (g) auf 100 g Stammkomponente 0

Minimal empfohlene Verdünnung mit Wasser (g) auf 100 g Stammkomponente 0