



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
12.05.2023

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
Arbezol Aqualin

Beschreibung
Lasur

Verwendungszweck
Offenporige Lasur für Bauteile im Innen- und Aussenbereich

Dichte (g/ml)
1.01

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Spez. ölmodifizierte Bindemittel	20.0-23.0	Wasser	74.0-78.0
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Sikkative	0.3
		Wachs	3.0
		Verdicker	0.1
		Entschäumer	1.0
Füllstoffe	Gew. %	Tenside	0.3
		Biozide	Gew. %
		IPBC	80ppm
		CIT/MIT(3:1)	14.9ppm
		BIT	300ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.