



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
10.09.2020

Hersteller
Bosshard-Farbe AG

Handelsname
Arbezol Aqualin UV-Natur

Beschreibung
Holzlasur

Verwendungszweck
Offenporige Lasur fuer Bauteile im Aussenbereich

Dichte (g/ml)
1.01

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Spezielles ölmod. Bindemittel	14.0-16.0	Wasser	82.0-84.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	0.5-1.0		
		Additive	Gew. %
		Sikkativ	0.06
		Verdicker	0.9
		Entschäumer	0.2
Füllstoffe	Gew. %		
		Biozide	Gew. %
		3-Iod-2-Propinylcarbammat	0.75
		BIT	240ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

VSLF 2014