



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
22.01.2024

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
ArboPur Spritz-Finish DS

Beschreibung
Klarlack

Verwendungszweck
Blockfester, chemikalienbeständiger Lack für Holz im Innenbereich

Dichte (g/ml)
1.05

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylat	20.0-25.0%	Wasser	78.0-60.0
Polyurethan	7.0-8.0	Glykol	7.0
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Tenside	0.5
		Entschäumer	1.5
		Verdicker	2.3
		Wachs	1.6
Füllstoffe	Gew. %		
Siliciumdioxid	2.0		
		Biozide	Gew. %
		CIT/MIT (3:1)	14.9ppm
		BIT	100ppm
		ZnP	100ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.