



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
12.05.2023

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
Arbosan UV-Stop

Beschreibung
Imprägnierung

Verwendungszweck
Wässrige, lösemittelfreie Lichtschutzimprägnierung

Dichte (g/ml)
1.0

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylat	9.5-11.0	Wasser	78.0-81.0
		Glykol	0.2
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		UV-Absorber	5.5-6.5
		Entschäumer	0.4
		Tenside	0.6
		Verdicker	0.9
Füllstoffe	Gew. %	Wachse	0.9
Siliciumoxid	1.2		
		Biozide	Gew. %
		CIT/MIT (3:1)	14.9ppm
		BIT	100ppm
		BnP	100ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.