



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

11.09.2020

Hersteller

Bosshard & Co. AG Ifangstrasse 97 8153 Rümlang

Handelsname

Arbosol UV-Täferlack

Beschreibung

wässriger, tuchmatter, vergilbungsfreier 1K-Holzlack

Verwendungszweck

bewahrt die natürliche Farbe des Holztäfer im Innenbereich

Dichte (g/ml)

1.05

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylatdispersion (fest)	20-21	Wasser	62-67
		Glycole	0.4-0.6
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	0-5		
		Additive	Gew. %
		Netzmittel	0.8
		Entschäumer	1.0
		Verdicker	1.5
		Wachs	1.6
Füllstoffe	Gew. %	Lichtschutzadditive	5.0
Siliciumdioxid	3.0	Oberflächenadditiv	0.4
		Biozide	Gew. %
		CIT/MIT (3:1)	14.9ppm
		BIT	100ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.