



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
09.06.2023

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
Arbotrol Terrasse

Beschreibung
Holzlasur

Verwendungszweck
Offenporige, imprägnierende Holzlasur für aussen und innen

Dichte (g/ml)
0.87

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Leinölfirnis	38.0-42.0	Aliphatische KW	43.0-45.0
Alkydharz	14.0-15.0		
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Sikkativ	2.2
		Hautverhinderungsmittel	0.3
Füllstoffe	Gew. %		
Siliciumdioxid	0.8		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.