



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
04.01.2023

Hersteller
Bosshard-Farben AG, Ifangstrasse 97, 8153 Rümlang

Handelsname
Arbotrol Tauchgrund

Beschreibung
Grundierung

Verwendungszweck
Speziell zum Tauchen von Holz für den Fassadenbau, von Fenstern und Jalousien

Dichte (g/ml)
1.2

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Alkydharz	23.0-26.0	Aliphatische KW	28.0-33.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	17.0-21.0		
		Additive	Gew. %
		Netzmittel	0.4
		Verdicker	0.6
		Sikkativ	0.9
		Hautverhinderungsmittel	0.5
Füllstoffe	Gew. %		
Talkum	4.0-5.0		
Calciumcarbonat	17.0-20.0		
Siliciumdioxid	1.0-1.2		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.