



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
07.08.2023

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
PigaSil 50 Venti

Beschreibung
Decklack (pigmentiert)

Verwendungszweck
Feuchtigkeitsregulierendes, seidenglänzendes Ein-Topf-System für aussen und innen

Dichte (g/ml)
1.32

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Silicon-Alkydharz	14.0-17.0	Aliphatische KW	20.0-25.0.0
Alkydharz	13.0-16.0		
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	26.0-28.0		
		Additive	Gew. %
		Sikkativ	1.4
		Hautverhinderungsmittel	0.5
		Verdicker	0.3
		Tenside	0.7
Füllstoffe	Gew. %	Entschäumer	0.5
Bariumsulfat	16.0-19.0	Lichtschutzmittel	1.5
Dolomit	10.0-12.0		
Siliciumdioxid	3.0-4.0		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.