



# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch))  
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)).  
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

**Datum**  
20.12.2023

**Hersteller**  
Bosshard-Farben AG

**Handelsname**  
PigaPur Emaille 40

**Beschreibung**  
Decklack (pigmentiert)

**Verwendungszweck**  
Wasserverdünnbarer, hochwertiger PU-Haftemaille für innen und aussen

**Dichte (g/ml)**  
1.35

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylat	19.0-23.0	Wasser	36.0-39.0
Polyurethan	2.0-3.0	Glykole	5.0-6.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	28.0-33.0		
		Additive	Gew. %
		Tenside	0.8
		Entschäumer	0.7
		Verdicker	5.5-6.0
		Wachs	0.2
Füllstoffe	Gew. %		
		Biozide	Gew. %
		BIT	100ppm
		ZnP	100ppm
		CIT/MIT (3:1)	14.9ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.