



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
24.7.2024

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
PigaPur Interior 5

Beschreibung
Decklack

Verwendungszweck
PU-Haftemaille für innen

Dichte (g/ml)
1.3

| Bindemittel | Gew. % | Lösemittel | Gew. % |
|-------------|-----------|---------------|-----------|
| Acrylat | 16.0-21.0 | Wasser | 30.0-35.0 |
| Polyurethan | 2.0 | Glykol | 4.0 |
| | | | |
| | | | |
| Pigmente | Gew. % | | |
| Titandioxid | 29.0-34.0 | | |
| | | Additive | Gew. % |
| | | Tenside | 1.3 |
| | | Entschäumer | 0.3 |
| | | Verdicker | 7.0-8.0 |
| | | | |
| Füllstoffe | Gew. % | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Biozide | Gew. % |
| | | CIT/MIT (3:1) | 14.9 ppm |
| | | BIT | 100 ppm |
| | | ZnP | 100 ppm |
| | | | |

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.