

# Technisches Merkblatt

ISO-9001/14001-zertifiziert

## Arbezol Fassaden

Halbdeckende, wasserverdünnbare, offenporige Holzlasur für Innen- und Aussenanstriche

<p><b>Anwendung</b></p>	<p><b>Arbezol Fassaden</b> ist eine halbdeckende, wasserverdünnbare, offenporige Holzlasur für Innen- und Aussenanstriche. Für Fassadenverkleidungen, Balkone, Dachuntersichten, Riegel, Schindeln, Bienenhäuser und Holzverkleidungen in Innenräumen. Wird im Neubau und zur Renovierung unansehnlicher, verwitterter und vergrauter Holzflächen eingesetzt. Holzfehler und farblich unterschiedliche Flächen werden verdeckt bzw. angeglichen, die natürliche Holzmaserung bleibt sichtbar. Nicht geeignet für Fenster und Rollläden und die industrielle Beschichtung. Nicht Blockfest!</p>
<p><b>Eigenschaften</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wasserverdünnbar</li> <li>- sehr gute Wetterbeständigkeit</li> <li>- wasserdampfdurchlässig</li> <li>- hochelastisch</li> <li>- wirkstofffrei</li> <li>- ausgezeichnete Quellbeständigkeit</li> <li>- sehr gute Haftung</li> <li>- schönes Lasurbild, farbtonegalisierend</li> <li>- geruchsarm</li> <li>- schnelle Trocknung</li> <li>- einfache Verarbeitbarkeit</li> <li>- <b>entspricht MINERGIE-ECO</b></li> <li>- <b>Schweizer Umweltetikette Klasse B</b></li> </ul>
<p><b>Technische Daten</b></p>	<p><b>Bindemittel</b> Copolymerisatdispersion  <b>Pigmente</b> Anorganische Pigmente  <b>Farbtöne</b> Siehe Katalog Holzschutz          Sämtliche Farbtöne sind untereinander in jedem Verhältnis mischbar. Der Witterung ausgesetztes Holz nicht mit farblos behandeln!  <b>Farbtonbeständigkeit gemäss BFS-Merkblatt Nr. 26</b> Klasse: A / Gruppe: 1-3 je nach Farbton  <b>Lagerbeständigkeit</b> 24 Monate bei 20 °C (unangebrochene Gebinde), frostempfindlich  <b>Lieferform</b> Streichfertig. Vor Gebrauch gut aufrühren!  <b>Gebinde</b> Siehe Preisliste  <b>Glanzgrad</b> Seidenmatt  <b>Festkörpergehalt DIN EN 53216</b> ca. 38 % (Mittelwert)  <b>Dichte DIN EN 53217</b> ca. 1,10 g/cm<sup>3</sup> (Mittelwert)</p>
<p><b>Untergrund</b></p>	<p>Unbehandeltes Holz und alte Arbezol Fassaden-Anstriche mit Wasser ohne Reinigungsmittelzusatz abbürsten. Lack- und Ölfarbenanstriche ablaugen und mit Wasser gut nachwaschen. Gegebenenfalls sollte trockenes Holz mit Wasser vorgeätzt werden.</p>
<p><b>Aufbau</b></p>	<p><b>Anstrichaufbau innen</b>          1 Anstrich unverdünnt oder bis 1:1 verdünnt mit Wasser</p> <p><b>Anstrichaufbau aussen</b>          Sandgestrahltes oder stark verwittertes, saugfähiges Holz zuerst mit 1x Arbotrol Grundierung BP Plus, Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus oder Arbezol Hydro-Grundierung BIP behandeln          1. Anstrich bis 1:1 mit Wasser verdünnt          2. Anstrich unverdünnt</p> <p><b>Bei starker Wetterbeanspruchung 3 Anstriche ausführen. Nicht geeignet für Fenster und Rollläden und die industrielle Beschichtung. Nicht Blockfest!!</b></p>

<b>Verarbeitung</b>	<p>Streichen, Holzfeuchte max. 15 %. Nass in Nass arbeiten, um Ansätze zu vermeiden.</p> <p><b>Verdünnung</b> Mit Wasser.</p> <p><b>Abtönen</b> Mit max. 2 % Pintasol.</p> <p><b>Verbrauch</b> Ca. 80-120 g/m<sup>2</sup> pro Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Verbindliche Verbrauchswerte sind durch Vorversuche zu ermitteln.</p> <p><b>Minimale Verarbeitungstemperatur</b> Nicht unter + 5 °C und nicht bei direkter Sonnenbestrahlung verarbeiten.</p> <p><b>Reinigung der Geräte</b> Sofort nach Gebrauch mit Wasser, wenn angetrocknet mit Universalverdünner.</p>
<b>Trocknung DIN EN 53150</b>	überstreichbar nach ca. 2 h
<b>Besondere Hinweise</b>	Die Wetterbeanspruchung und Produktwahl nach EN 927-1 beachten. Die jeweiligen auf das zu behandelnde Bauteil anwendbaren SMGV/BFS und SIA Normen und Richtlinien sind zu beachten. SMGV Checklisten, Prüfprotokolle und Instandhaltungsanleitungen beachten und nutzen.
<b>Sicherheitsdaten</b>	<p><b>Abfallcode</b> 08 01 12</p> <p><b>Kennzeichnung / Transportvorschriften / Sicherheitsratschläge</b>  Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.</p>

# arbezol

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | [www.bosshard-farben.ch](http://www.bosshard-farben.ch) | [bosshard@bosshard-farben.ch](mailto:bosshard@bosshard-farben.ch)