

Technisches Merkblatt

ISO-9001/14001-zertifiziert

Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus

Farblose, wässrige Holzschutzgrundierung mit vorbeugender Wirkung gegen Bläue- und Schimmelbefall

<p>Anwendung</p>	<p>Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus ist eine farblose, wässrige Holzschutzgrundierung zur Behandlung von Nadelhölzern für den Aussenbereich mit vorbeugendem Schutz gegen Bläue- und Schimmelbefall. Geeignet zur Anwendung auf Hölzern ohne Bodenkontakt wie zum Beispiel Fenstern, Türen, Fassadenverkleidungen, Zäunen, Dachgauben und Carports. Nicht geeignet für Hölzer mit Erd- oder Wasserkontakt.</p> <p>Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus ist ein PT08 Holzschutzmittel, das nach den geltenden Bestimmungen der Biozid-Verordnung 528/2012 geprüft und genehmigt wurde. Für die Gebrauchsklassen 2 + 3 einsetzbar.</p>
<p>Eigenschaften</p>	<ul style="list-style-type: none"> - für Nadelhölzer - vorbeugend gegen Bläue- und Schimmelbefall - geruchsarm, nach Trocknung geruchslos - geringe Faseraufrichtung - füllt die Holzporen - leicht schleifbar - Schweizer Umweltetikette Klasse F
<p>Technische Daten</p>	<p>Bindemittel Spezielle Acrylatdispersion Zulassungs-Nr. CH-2020-0002.01.0001 / DE-0016252-0001-08 / AT-0021289-0001 Wirkstoff 0,95 g/100 g IPBC Farbton Farblos Lagerbeständigkeit 24 Monate bei 20 °C (unangebrochene Gebinde), vor Sonnenlicht geschützt lagern Lieferform Gebrauchsfertig, vor Gebrauch gut aufrühren Gebinde Siehe Preisliste Festkörpergehalt Ca. 13-15 % Dichte DIN EN 53217 1,02 g/cm³</p>
<p>Untergrund</p>	<p>Die zu grundierenden Holzteile müssen staubfrei sein. Das Holz soll möglichst trocken sein. Die Holzfeuchtigkeit darf nicht mehr als 15 % betragen.</p>
<p>Aufbau</p>	<p>Nur im Aussenbereich verwenden.</p> <p>Anstrichaufbau 1-2x Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus, (geprüfte Aufbringmenge, 120-140 ml/m²), zweiter Anstrich frühestens nach 2 h (bei Normalklima) auftragen. Überstreichbar, frühestens nach 6 h, mit gängigen wasserverdünnbaren oder lösemittelhaltigen Lasuren oder Lacken wie z.B.</p> <p>Varianten Deckanstriche lasierend Arbezol Hydrosotic Arbezol Lasotic Arbezol Lasotec Arbezol Lasoton Arbezol Fassaden Arbezol Aqualin</p> <p>Varianten Deckanstriche deckend PigaPur Flex PigaPur Primer PigaPur Exterior PigaPur Finish DS Arbezol Industrie-Finish</p>

	Kunsthharzlack (lösemittelhaltig)
Verarbeitung	<p>Streichen, rollen, tauchen, unverdünnt anwenden. Während der Verarbeitung für gute Belüftung und Innenventilation sorgen. Fenster und Türen offenhalten.</p> <p>Verbrauch Ca. 120-140 g/m² pro Anstrich, je nach Saugfähigkeit und Oberfläche des Holzes. Bei der Anwendung ist eine geeignete Abdeckung (z. B. Folie, Plane) zum Schutz des Bodens zu verwenden. Verschüttetes Material aufnehmen.</p> <p>Minimale Verarbeitungstemperatur Nicht unter + 15 °C oder + 30 °C verarbeiten (gilt für den Untergrund, das Produkt und die Umgebungstemperatur).</p> <p>Berechnung des Materialbedarfs für das Tauchbad Dichte (1,02 g/cm³) multipliziert mit dem nutzbaren Volumen des Tauchbehälters ergibt das notwendige Gewicht von Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus für die Füllung des Tauchbehälters.</p> <p>Reinigung der Geräte Sofort nach Gebrauch mit Wasser, angetrocknetes Material mit Universalverdünner.</p>
Trocknung DIN EN 53150	<p>Staubtrocken nach ca. 1 h Schleifbar/Überarbeitbar nach ca. 2 h Nachfolgende Anstriche mit Lasuren, Farben, Lacken frühestens nach ca. 6 Stunden bei Normklima, jedoch innerhalb von 4 Wochen vornehmen.</p>
Besondere Hinweise	<p>Für Tauchbäder keine Eisen- oder verzinkte Wannen verwenden, sondern Aluminium oder Polyester. Gebinde und Tauchwannen nach jedem Gebrauch dicht verschliessen. Bei längerem Stillstand der Anlage den Tauchwanneninhalte in Gebinde mit luftdichtem Verschluss umfüllen.</p> <p>Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus ist nur beschränkt wetterbeständig. Holzkonstruktionen im Aussenbereich müssen mit einem wetterbeständigen Deckanstrich versehen werden. Bei Eichenholz können durch Holzinhaltstoffe mit wasserverdünnbaren Anstrichsystemen dunkle Verfärbungen auftreten.</p> <p>Tauchbadpflege</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tauchbäder müssen aus rostfreiem Stahl, Kunststoff oder anderem korrosionsfestem Material sein - Tauchbäder sollten immer möglichst bis 20-30 cm unter dem Tauchbeckenrand gefüllt sein - Tauchviskosität regelmässig kontrollieren und wenn notwendig mit Wasser einstellen (DIN 4 mm: 12 s) - Ist das Tauchbad längere Zeit nicht in Gebrauch, muss der Inhalt mindestens alle 4 Wochen gut aufgerührt und nach Kontrolle der Tauchbadviskosität auf die richtige Tauchkonsistenz eingestellt werden - Tauchbäder nie direkter Sonnenbestrahlung aussetzen - Siehe auch spezielles Merkblatt "Tauchbadpflege" <p>Die jeweiligen auf das zu behandelnde Bauteil anwendbaren SMGV/BFS und SIA Normen und Richtlinien sind zu beachten. SMGV Checklisten, Prüfprotokolle und Instandhaltungsanleitungen beachten und nutzen.</p>
Sicherheitsdaten	<p>Abfallcode 03 02 05 S</p> <p>Kennzeichnung / Transportvorschriften / Schutzmassnahmen Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor tierischen und / oder pflanzlichen Schädlingen. Bitte deshalb nur nach Gebrauchsanweisung und nur dort verwenden, wo der Schutz des Holzes erforderlich ist. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Das Holzschutzmittel ist nicht anzuwenden bei Holz, welches bestimmungsgemäss in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln, Trinkwasser oder Nutztieren kommt. Ebenso Bienen-/Gewächshäuser (innen), Sauna-Anlagen (innen) und Flächen, die von Fledermäusen genutzt werden, nicht damit behandeln. Pflanzen zurückbinden und nicht benetzen. Hölzer für den Innen-/Wohnbereich nicht behandeln. Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.</p> <p>Biozide sicher verwenden.</p>

arbezol

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch